



Техническая карта

Data: 11/09/2018

Код: C860	КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ: COLORANTE IDRO UNIFORMANTE 76 A
ОПИСАНИЕ: Водоразбавляемая серия выравнивающих красителей	

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Рекомендуемое использование	Выравнивающий водорастворимый краситель для пёстрой древесины		
Сектор занятости	Рекомендуется для внутренней отделки.		
Способ нанесения	Краскопульт, погружение, кисть		
Срок годности	Минимум 24 месяцев		
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ		ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Горизонтальное нанесение	70 - 100 гр/м ²	Вязкость	42" +/- 4" DIN 2
Вертикальное нанесение	-	Сухой остаток	11 +/- 1%
Катализатор	-	Удельный вес	1,010 +/- 0,020 кг/л
Разбавление	Дист. вода до 50%	Непрозрачность	-
Жизнеспособность	Не ограничена	Часы	-
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ			

Сушка при 20°C

От пыли	10 минут
Удобный состав	30 минут
Шлифовка	-
Повторный слой	1-2 ч
Штабелирование	-

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СТАНДАРТНЫЙ ЦИКЛ

На грубую древесину, нанесите распылением 70 - 100 гр/м² COL. IDRO UNIFOR, например BRUNO 2037.
Через 2 часа, нанесите прозрачный полиуретановый грунт, рекомендуется G920 - VF A 892.
На следующий день отшлифуйте наждачной бумагой с зернистостью P240 - P400 и нанесите слой прозрачного полиуретанового лака, рекомендуется серия H410 - VM 744 TIX различного блеска.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КАТАЛИЗАТОРЫ	ПОЛУЧЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
-	-
-	-

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ПРИМЕЧАНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ	Пользователь несет ответственность за организацию работы с продуктом в среде, надлежащим образом проветриваемой и соблюдая правила гигиены и предотвращения несчастных случаев.
ХРАНЕНИЕ	Не храните продукт в средах с температурой -5°C и более +35°C. Продукты на водной основе должны храниться в подходящих и хорошо проветриваемых помещениях при температуре > 15°C и относительной влажности <85%.

ООО «Италвер Рус»
Юридический адрес 125438, г. Москва, ул.Автомоторная, д.1/3, стр.2, пом.1,
эт.5, ком.15, тел: (495) 223-31-82.
e-mail : italcolorrus@mail.ru office@italver.ru

Verinlegno S.p.A.
Via L. Galvani, 7
51010 - Massa e Cozzile (PT)