



FBI 50

Бесцветный акриловый грунт

Продукт : Бесцветный акриловый грунт
Отвердитель : В 41 - 20%(оригинал), В 42 - 20%(альтернативный)
Растворитель: DV604i – 30-50%
Применение: Светлые тона морилки. Открытопористая пигментированная и прозрачная отделки
Хранение: При 20°C в закрытой оригинальной упаковке
(Обозначение по ITALVER: FAI 400).

СВОЙСТВА ПРОДУКТА:

Вязкость		DIN4 при 20°C (±2%)	30	с
Сухой остаток		±1%	28	%
Удельный вес		±1%	0,950	кг/л
Жизнеспособность смеси		при 20°C	3-4	ч
Шлифовка		при 20°C	3	ч
Время высыхания от пыли		при 20°C	15-20	мин.
Время до складирования		при 20°C	6-8	ч.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ			распыление
Количество нанесения			120-150 г/м2

Примерная подготовка смеси:

Грунт FBI 50 : 1,0 л.
Отвердитель В 41 : 0,2 л.
Растворитель DV604i : от 0,3 до 0,5 л.

ООО «Италвер Рус»

Юридический адрес 125438, г. Москва, ул.Автомоторная, д.1/3, стр.2, пом.1, эт.5, ком.15, тел: (495) 223-31-82.

Почтовый адрес: 125438, г. Москва, ул.Автомоторная, д.1/3; ИНН 7705951914,КПП772201001,ОГРН1117746442912

р/с: 40702810902300008928 , к/с 30101810200000000593 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО в АО «АЛЬФА-БАНК»

БИК 044525593e-mail : italcolorrus@mail.ru office@italver.ru

www.italver.ru