

| | |
|----------------------|--|
| Продукт : | Полиуретановый прозрачный лак для паркета, от 10 до 50 глосс |
| Отвердитель : | В 43 - 50% |
| Растворитель: | DV604I – 20-30% |
| Описание: | Высокоэластичный лак, хорошо растекается, образует очень твёрдое покрытие. Можно применять как грунт-лак отделки. Не оставляет белых следов после ударов |
| Применение: | Паркет, лестницы и т.д. |
| Хранение: | Минимум 24 месяца при 20°C в закрытой оригинальной упаковке |
| Примечание: | Можно использовать под кисть, валик с отвердителем В 77-50% , без растворителя |

СВОЙСТВА ПРОДУКТА:

| | | | | |
|------------------------------------|--|---------------------|-------|------|
| Вязкость | | DIN4 при 20°C (±2%) | 24 | с |
| Сухой остаток | | ±2% | 41 | % |
| Удельный вес | | ±0,03% | 0,980 | кг/л |
| Жизнеспособность смеси | | при 20°C | 5-6 | ч |
| Время высыхания до шлифовки | | при 20°C | 3-4 | ч |
| Время высыхания от пыли | | при 20°C | 20 | мин. |
| Время до складирования | | при 20°C | 10-12 | ч |
| Повторный слой | | при 20°C | 1 | ч |
| | | | | |

| | | | |
|---|--|--|--------------------------|
| СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ | | | распыление |
| Количество нанесения (на 1 слой) | | | 120-150 г/м ² |
| | | | |

Примерная подготовка смеси:

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Лак FO FI PARQUET 3427 SPZ G..: | 1,0 л. |
| Отвердитель В 43 : | 0,5 л. |
| Растворитель DV604I : | от 0,2 до 0,3 л. |

ООО «Италвер Рус»

Юридический адрес 125438, г. Москва, ул.Автомоторная, д.1/3, стр.2, пом.1, эт.5, ком.15, тел: (495) 223-31-82.

Почтовый адрес: 125438, г. Москва, ул.Автомоторная, д.1/3; ИНН 7705951914, КПП 772201001, ОГРН 1117746442912

р/с: 40702810902300008928, к/с 30101810200000000593 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО в АО «АЛЬФА-БАНК»

БИК 044525593e-mail: italcolorrus@mail.ru office@italver.ru
www.italver.ru

www.italver.ru