

Продукт:	Полиэфирный белый грунт, высокого качества
Ускоритель:	ACC.PER PX LD – 2%
Отвердитель:	CAT.PER PX T 47 – 2%
Растворитель:	Ацетон – 10-30%
Описание:	Грунт обладает высоким сухим остатком, хорошей стойкостью к усадке. Хорошо шлифуется, идеально подходит для вертикальных поверхностей. Отличное шлифование
Применение:	Применяется для отделки МДФ, фанеры
Шлифование:	Зернистость 400-600
Хранение:	12 мес. при 20°C в закрытой оригинальной упаковке
Примечание:	Идеально подходит под глянцевую отделку

СВОЙСТВА ПРОДУКТА:

Вязкость		DIN 8 при 20°C (±5%)	20	Сек
Сухой остаток		±2%	95	%
Удельный вес		±1%	1,438	кг/л
Жизнеспособность смеси		при 20°C	> 45	мин
Время высыхания до шлифовки		при 20°C	6-8	ч
Время высыхания от пыли		при 20°C	30	мин.
Полное высыхание		при 20°C	24	ч

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ			распыление
Количество нанесения (на 1 слой)			200-240г/м2

Рекомендуется наносить два слоя с интервалом 50 минут

Примерная подготовка смеси:

Грунт FPX BIANCO 962	:	1,00л.
Ускоритель ACC.PER PX LD	:	0,02 л.
Отвердитель CAT.PER PX T 47	:	0,02 л.
Разбавитель Ацетон	:	0,20л.

Меры предосторожности:

Смешивать компоненты можно только в следующей последовательности: сначала берется базовый компонент

(FPX BIANCO 962), затем в него добавляется ускоритель **(ACC.PER PX LD)** и смесь перемешивается, затем в эту смесь добавляется ацетон и смесь перемешивается, и только в самом конце перед покраской добавляем отвердитель **(CAT.PER PX T47)**. Чёткой ответственностью потребителя является необходимость нанесения продукта в

ООО «Италвер Рус»

Юридический адрес 125438, г. Москва, ул.Автомоторная, д.1/3, стр.2, пом.1, эт.5, ком.15, тел: (495) 223-31-82.

Почтовый адрес: 125438, г. Москва, ул.Автомоторная, д.1/3; ИНН 7705951914,КПП772201001,ОГРН1117746442912

р/с: 40702810902300008928, к/с 30101810200000000593 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО в АО «АЛЬФА-БАНК»

БИК 044525593e-mail : italcolorrus@mail.ru, office@italver.ru

www.italver.ru