

<b>Продукт :</b>	Полиэфирный прозрачный грунт, тиксотропный
<b>Ускоритель:</b>	ACC.PER PX LD – 2%
<b>Отвердитель :</b>	CAT.PER PX T 47 – 2%
<b>Растворитель:</b>	Ацетон – 10-30%
<b>Описание:</b>	Прозрачный полиэфирный грунт с большим сухим остатком, тиксотропный. Хорошо растекается и шлифуется.
<b>Применение:</b>	Применяется для отделки мдф, фанеры, шпона
<b>Шлифование:</b>	Зернистость 420/600
<b>Хранение:</b>	При 20°С в закрытой оригинальной упаковке
<b>Примечание:</b>	Идеально подходит под глянцевую отделку <b>(Обозначение по ITALVER: FPL 640)</b>

### СВОЙСТВА ПРОДУКТА:

<b>Вязкость</b>		FORD 8 при 20°С (±2%)	15	Сек
<b>Сухой остаток</b>		±2%	90	%
<b>Удельный вес</b>		±1%	1,040	кг/л
<b>Жизнеспособность смеси</b>		при 20°С	45	мин
<b>Время высыхания до шлифовки</b>		при 20°С	4-6	ч.
<b>Время высыхания от пыли</b>		при 20°С	30	мин.
<b>Повторный слой</b>		при 20°С	45-50	мин.
<b>Время до штабелирования</b>		при 20°С	12	ч.

<b>СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ</b>		распыление	
<b>Количество нанесения (на 1 слой)</b>		160-180г/м2	

**Примерная подготовка смеси:**

Грунт FPX TX 4058	:	1,00л.
Ускоритель ACC.PER PX LD	:	0,02 л.
Отвердитель CAT.PER PX T 47	:	0,02 л.
Растворитель DV604 (ацетон)	:	0,20л.

**Применение:** рекомендуем работать по такому принципу: наносим изолятор глубокого проникновения типа **ISOLANTE A SPRUZZO LC A 171**. Затем, (можно без шлифовки), наносим грунт **FPX TX 4058** хороший слой (пару проходов), через 45-50 мин. наносим ещё один слой (пару проходов). Если не успеваем, то грунтуем на следующий день с промежуточной шлифовкой.

**Меры предосторожности:**

Смешивать компоненты можно только в следующей последовательности: сначала берется базовый компонент (**FPX TX 4058**), затем в него добавляется ускоритель (**ACC.PER PX LD**) и смесь перемешивается, затем в эту смесь добавляется ацетон и смесь перемешивается, и только в самом конце перед покраской добавляем отвердитель (**CAT.PER PX T 47**). Чёткой ответственностью потребителя является необходимость нанесения продукта в соответствующе-проветриваемой среде и в соответствии с гигиеническими нормами и нормами безопасности.

ООО «Италвер Рус»

Юридический адрес 125438, г. Москва, ул.Автомоторная, д.1/3, стр.2, пом.1, эт.5, ком.15, тел: (495) 223-31-82.

Почтовый адрес: 125438, г. Москва, ул.Автомоторная, д.1/3; ИНН 7705951914, КПП 772201001, ОГРН 1117746442912

р/с: 40702810902300008928, к/с 30101810200000000593 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО в АО «АЛЬФА-БАНК»

БИК 044525593e-mail: [italcolorrus@mail.ru](mailto:italcolorrus@mail.ru), [office@italver.ru](mailto:office@italver.ru)

[www.italver.ru](http://www.italver.ru)