



# FPX TX 4873 E

## CRISTAL

Грунт полиэфирный,  
сверхпрозрачный

<b>Продукт :</b>	Грунт полиэфирный, исключительно-прозрачный.
<b>Ускоритель:</b>	ACC.PER PX LD – 2%
<b>Отвердитель :</b>	CAT.PER PX T 47 – 2%
<b>Растворитель:</b>	Ацетон – 10-20%
<b>Описание:</b>	Грунт с хорошей вертикальностью, эластичностью и заполнением. Хорошо шлифуется, подходит для вертикальных поверхностей. Предназначен для нанесения как на точеные детали (рамы, карнизы и прочие), так и на плоскости.
<b>Применение:</b>	Шпон, массив.
<b>Шлифование:</b>	Зернистость 420 / 600
<b>Хранение:</b>	При 20°C в закрытой оригинальной упаковке
<b>Примечание:</b>	Желательно предварительно наносит изолятор глубокого проникновения <b>ISOLANTE A SPRUZO A171</b>

### СВОЙСТВА ПРОДУКТА:

<b>Вязкость</b>		DIN6 при 20°C (±3%)	30	с
<b>Сухой остаток</b>		±3%	90	%
<b>Удельный вес</b>		±0,020%	1,080	кг/л
<b>Жизнеспособность смеси</b>		при 20°C	> 45	мин
<b>Время высыхания до шлифовки</b>		при 20°C	24	ч.
<b>Время высыхания от пыли</b>		при 20°C	40-60	мин.
<b>Время до складирования</b>		при 20°C	24	ч.

<b>СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ</b>			распыление
<b>Количество нанесения (на 1 слой)</b>		Горизонтальное нанесение	180-250г/м2

#### Примерная подготовка смеси:

Грунт FPX TX 4873 E	:	1,00л.
Ускоритель ACC.PER PX LD	:	0,02 л.
Отвердитель CAT.PER PX T 47	:	0,02 л.
Растворитель Ацетон	:	0,20л.

**Применение:** рекомендуем работать по следующему принципу: наносим изолятор глубокого проникновения типа **ISOLANTE A SPRUZZO A171**. Затем (можно без шлифовки) наносим грунт **FPX TX 4873 E CRISTAL** хороший слой (пару проходов), через 30-45мин. наносим ещё один слой (пару проходов). Если не успеваем нанести в течении часа, то грунтуем на следующий день с промежуточной шлифовкой.

#### Меры предосторожности:

Смешивать компоненты можно только в следующей последовательности: сначала берется базовый компонент, добавляем ускоритель 2%, перемешиваем, затем ацетон-перемешиваем и добавляем катализатор 2%

ООО «Италвер Рус»

Юридический адрес 125438, г. Москва, ул.Автомоторная, д.1/3, стр.2, пом.1, эт.5, ком.15, тел: (495) 223-31-82.

Почтовый адрес: 125438, г. Москва, ул.Автомоторная, д.1/3; ИНН 7705951914, КПП 774301001, ОГРН 1117746442912

р/с: 40702810902300008928 к/с 3010181020000000593 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО в АО «АЛЬФА-БАНК» БИК 044525593

e-mail : [italcolorrus@mail.ru](mailto:italcolorrus@mail.ru)

[office@italver.ru](mailto:office@italver.ru)

[www.italver.ru](http://www.italver.ru)