IGF VPK TR G...

Прозрачный полиуретановый огнезащитный лак

Продукт : Матовый огнезащитный лак
Отвердитель : **IGF B 201 –** 100%
Растворитель: **DV604I** – 20%
Описание: Продукт характеризуется превосходным наполнением, гладкостью сформировавшегося покрытия, применяется как грунт-лак отделка
Применение: Мебель, предметы интерьера
Хранение: Контейнеры должны храниться плотно закрытыми в хорошо вентилируемом месте при температуре от 5С до 35С, 1 год
Примечание: При покрытии больших деталей и при высокой температуре рекомендуем использовать медленный разбавитель, либо mix
Стандарты и методы испытаний: UNI 9796; UNI 8457 UNI 9174

СВОЙСТВА ПРОДУКТА:

Вязкость		DIN6 (±5%)	30	с
Сухой остаток		±2%	55,5	%
Удельный вес		±0.010%	1,230	кг/л
Жизнеспособность смеси		при 20°С	3	ч
Время высыхания до шлифовки		при 20°С	12	ч
Время высыхания от пыли		при 20°С	30	мин.
Повторный слой		при 20°С	1	ч

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ		лаконалив	распыление
Количество нанесения			170 г/м2

Рекомендованный процесс применения:
- Наносим распылением жирный слой системы: IGF VPK TR G..– 100% с отвердителем IGF B 201- 100% и разбавляем DV 604I – 20%;
- Примерно через 1 час наносим повторный слой такой же системы;
- На следующий день шлифуем (зерно 240-400) и наносим финишный слой этой системы

ООО «Италвер Рус»
Юридический адрес 125438, г. Москва, ул.Автомоторная, д.1/3, стр.2, пом.1, эт.5, ком.15, тел: (495) 223-31-82.
Почтовый адрес: 125438, г. Москва, ул.Автомоторная, д.1/3; ИНН 7705951914,КПП772201001,ОГРН1117746442912
р/с: 40702810902300008928 , к/с 30101810200000000593 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО в АО «АЛЬФА-БАНК»

БИК 044525593e-mail : italcolorrus@mail.ru office@italver.ru
www.italver.ru