

- Продукт :** Двухкомпонентный, полиуретановый изолятор для поверхностного покрытия
- Отвердитель :** **В 40** - 50%
В 87 - 50% (быстрее сохнет до шлифовки)
- Растворитель:** **DV604I** - 20-30%
- Описание:** Отлично изолирует, быстро сохнет, предотвращает проседание последующих слоёв
- Применение:** МДФ, фрезерованные участки, фасады и т.д.
- Шлифование:** Зернистость кругов 180-220
- Хранение:** Минимум 24 месяца, при 20°C в закрытой оригинальной упаковке
- Код:** **GLE01318**

СВОЙСТВА ПРОДУКТА:

Свойство	Условие	Значение	Единица
Вязкость	DIN4 при 20°C (±5%)	43	с
Сухой остаток	±2%	62	%
Удельный вес	±1%	1,100	кг/л
Жизнеспособность смеси	при 20°C	3	ч
Время высыхания до шлифовки	при 20°C	60	мин.
Время высыхания от пыли	при 20°C	10	мин.
Полное высыхание	при 20°C	3-4	ч.

Способ нанесения	Условие	Значение
Количество нанесения (на 1 слой)	Горизонтальное нанесение	130-160 г/м ²

Примерная подготовка смеси:

- Изолятор ISOLANTE TX PER MDF 1318 E : 1,0 л.
 Отвердитель В 40/87 : 0,5 л.
 Растворитель DV604I : от 0,2 до 0,3 л.