



LUCIDO ACRILICO TX

2652 E

Двухкомпонентный
глянцевый, акриловый лак.

Продукт:	Высокоглянцевый акриловый лак с высоким наполнением
Отвердитель :	B 42 – 70%
Разбавитель:	DV 640 – 30%
Применение:	При отделке больших изделий и при высокой температуре рекомендуется добавлять спец.разбавитель Ritardante-5% Рекомендуется для ценных пород древесины и на изделия, где нужен глубокий яркий глянец
Характеристика:	Лак высокого качества, образует довольно твёрдое покрытие, стойкое к пожелтению, превосходная эластичность; очень прост в работе, легко шлифовать и полировать.
Хранение:	Один год при t 20°C в фабричной упаковке
Примечание:	Возможна полировка через 24 ч. с применением воды

Свойства продукта:

ВЯЗКОСТЬ		DIN4 ±5 при 20°C	50	сек
СУХОЙ ОСТАТОК		±2	58	%
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС		±0,020	1,018	кг/л
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ		при 20°C и 70% относит. влажность	3-4	часа
СУШКА ОТ ПЫЛИ		В 20°C	20-30	мин
СУШКА НА ОТЛИП		при 20°C и 70% относит. влажность	6	часов
ПОЛИРОВКА		при 20°C и 70% относит. влажность	48	часов

Способ нанесения			распыление
Расход		Горизонтальное нанесение	120-150 г/м ²

Пример наведения:

Лак TX 2652 E	:	1,0 л.
Отвердитель B 42	:	0,7 л.
Растворитель DV 640	:	0,3 л.

ООО «Италвер Рус»

Юридический адрес 125438, г. Москва, ул.Автомоторная, д.1/3, стр.2, пом.1, эт.5, ком.15, тел: (495) 223-31-82.

Почтовый адрес: 125438, г. Москва, ул.Автомоторная, д.1/3; ИНН 7705951914,КПП772201001,ОГРН1117746442912

р/с: 40702810902300008928 , к/с 30101810200000000593 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО в АО «АЛЬФА-БАНК»

БИК 044525593e-mail : italcolorrus@mail.ru office@italver.ru

www.italver.ru