



OBI 150 G...

Бесцветный акриловый лак
высокого качества

Продукт :	Лак обладает высокой стойкостью к образованию царапин.
Отвердитель :	Степень блеска от 05 до 90 глосс
Растворитель:	В 41 - 20%(оригинал), В 42 - 20%(более твёрдое покрытие)
Применение:	DV604I – 20-40%
Хранение:	Рекомендуется на светлые тона морилок, эмали. Практически любая мебель и предметы интерьера
Примечание:	24 мес. в хорошо проветриваемом, закрытом помещении при не менее 20°C в закрытой оригинальной упаковке
	Довольно твёрдый лак, подойдёт для отделки столешниц, барных стоек

СВОЙСТВА ПРОДУКТА:

Вязкость		DIN4 при 20°C (±2%)	40	с
Сухой остаток		±1%	31	%
Удельный вес		±1%	0,950	кг/л
Жизнеспособность смеси		при 20°C	4	ч
Шлифовка		при 20°C	1-2	ч
Время высыхания от пыли		при 20°C	15-20	мин.
Время до складирования		при 20°C	6-8	ч.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ			распыление
Количество нанесения (на 1 слой)			120-140 г/м ²

Примерная подготовка смеси:

Лак OBI 150 G ...	:	1,0 л.
Отвердитель В 41	:	0,2 л.
Растворитель DV604I	:	от 0,3 до 0,4 л.

ООО «Италвер Рус»

Юридический адрес 125438, г. Москва, ул.Автомоторная, д.1/3, стр.2, пом.1, эт.5, ком.15, тел: (495) 223-31-82.

Почтовый адрес: 125438, г. Москва, ул.Автомоторная, д.1/3; ИНН 7705951914,КПП772201001,ОГРН1117746442912

р/с: 40702810902300008928 , к/с 30101810200000000593 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО в АО «АЛЬФА-БАНК»

БИК 044525593e-mail : italcolorrus@mail.ru office@italver.ru

www.italver.ru