

- Продукт :** Бесцветный акриловый лак. Степень блеска от 05 до 60 глосс
- Отвердитель :** В 41/В 42 —10%
- Растворитель:** DV604I – 20-30%
- Описание:** Самогрунтующийся лак, быстро сохнет; жизнеспособность готовой смеси 72 ч. и более;
- Применение:** Практически любая мебель и предметы интерьера. Светлые тона морилки, эмали.
- Хранение:** При 20°С в закрытой оригинальной упаковке
- Примечание:** Ввиду хорошей адгезии этим лаком можно покрывать различные полимеры, пластик, меламин, ПВХ и т.д. Отвердитель увеличиваем до 20%.

СВОЙСТВА ПРОДУКТА:

| | | | | |
|--------------------------------|--|---------------------|-----------|------|
| Вязкость | | DIN4 при 20°С (±2%) | 30 | с |
| Сухой остаток | | ±2% | 30 | % |
| Удельный вес | | ±1% | 0,950 | кг/л |
| Жизнеспособность смеси | | при 20°С | 8 и более | ч |
| Шлифовка | | при 20°С | 1-2 | ч |
| Время высыхания от пыли | | при 20°С | 10 | мин. |
| Время до складирования | | при 20°С | 6-8 | ч. |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | |
|---|--|--|--------------|
| СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ | | | распыление |
| Количество нанесения (на 1 слой) | | | 120-140 г/м2 |
| | | | |

Примерная подготовка смеси:

| | | |
|-------------------------|---|--------|
| Лак ОВИ МАТ 229 ТХ G... | : | 1,0 л. |
| Отвердитель В 41 / В 42 | : | 0,1 л. |
| Растворитель DV604I | : | 0,3 л. |

ООО «Италвер Рус»

Юридический адрес 125438, г. Москва, ул.Автомоторная, д.1/3, стр.2, пом.1, эт.5, ком.15, тел: (495) 223-31-82.

Почтовый адрес: 125438, г. Москва, ул.Автомоторная, д.1/3; ИНН 7705951914,КПП772201001,ОГРН1117746442912

р/с: 40702810902300008928 , к/с 30101810200000000593 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО в АО «АЛЬФА-БАНК»

БИК 044525593е-mail : italcolorrus@mail.ru office@italver.ru

www.italver.ru