



Техническая карта

Data: 11/09/2018

Код: H480	КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ: OPI 216 G...
ОПИСАНИЕ: Полиуретановый прозрачный финишный лак, универсальный	

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Рекомендуемое использование	Двухкомпонентный лак широкого спектра применения, с хорошей вертикальностью и растекаемостью, быстрой сушкой.
Сектор занятости	Рекомендуется для внутренней отделки
Способ нанесения	Краскопульт
Срок годности	Минимум 24 месяца

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ		ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Горизонтальное нанесение	120 - 140 гр/м2	Вязкость	52 " +/-5" DIN 4
Вертикальное нанесение	100 гр/м2	Сухой остаток	42 +/- 2%
Катализатор	B 37A - 50%	Удельный вес	0,980 +/- 0,020 кг/л
Разбавление	DV604I – 20-30%	Непрозрачность	+/- 3 глосс
Жизнеспособность	4 ч	Часы	-

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Сушка при 20°C	
От пыли	15 мин
Удобный состав	1 ч
Шлифовка	-
Повторный слой	-
Штабелирование	6-8 ч

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СТАНДАРТНЫЙ ЦИКЛ
Нанесите распылением слой красителя, рекомендуется - UNICOLOR разбавленный 1: 4 с помощью раствора вода / ацетон (1: 1). Через 30 минут нанесите 2 слоя прозрачного грунта с промежутком в 40-60 мин. - VF A 5454 . Через 8 - 12 часов отшлифуйте наждачной бумагой P240 - P400 и нанесите распылением 120-140 г / м2 OPI 216 различного блеска, катализируемый на 50% с помощью CAT. B 37A и разбавить до 20-30% DV 604I .

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КАТАЛИЗАТОРЫ	ПОЛУЧЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
B 37 – 50%	
B5455 – 50%	
B5307 – 50%	

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ	
ПРИМЕЧАНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ	Пользователь несет ответственность за организацию работы продукта в среде, надлежащим образом проветриваемой и соблюдая правила гигиены и предотвращения несчастных случаев.
ХРАНЕНИЕ	Хранить в хорошо закрытых контейнерах в проветриваемом месте с температурой от 5 ° C и 35 ° C

ООО «Италвер Рус»
Юридический адрес 125438, г. Москва, ул.Автомоторная, д.1/3, стр.2, пом.1, эт.5, ком.15,
тел: (495) 223-31-82.
e-mail : italcolorrus@mail.ru office@italver.ru

Verinlegno S.p.A.
Via L. Galvani, 7
51010 - Massa e Cozzile (PT)