

Код: A4101396L	<b>КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ:</b> <b><u>PAT. DECAPE ORO 1396 L</u></b>
----------------	---

**ОПИСАНИЕ:** Античная патина с металлическим покрытием

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

<b>Рекомендуемое использование</b>	Металлическая античная патина, легко удаляемая, подходит для красок с эффектом декапе на пористой древесине, такой как ясень, каштан, дуб.
<b>Сектор занятости</b>	Рекомендуется для дверей, кухонной мебели и декоров.
<b>Способ нанесения</b>	Краскопульт
<b>Срок годности</b>	Минимум 12 месяцев в закрытой оригинальной упаковке

**ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ**
**ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

<b>Горизонтальное нанесение</b>	40-60 гр/м <sup>2</sup>	<b>Вязкость</b>	50 сек +/- 5 DIN 2
<b>Вертикальное нанесение</b>	-	<b>Сухой остаток</b>	11,2 +/- 2%
<b>Катализатор</b>	-	<b>Удельный вес</b>	0,860 +/- 0,020 кг/л
<b>Разбавление</b>	При необходимости: ацетон и/или разбавитель - 100%.	<b>Непрозрачность</b>	-
<b>Жизнеспособность</b>	неограниченная	<b>Часы</b>	-

**ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Сушка при 20°C

<b>От пыли</b>	2 мин.
<b>Удобный состав</b>	-
<b>Шлифовка</b>	15 мин.
<b>Повторный слой</b>	30 мин.
<b>Штабелирование</b>	-

**РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СТАНДАРТНЫЙ ЦИКЛ**

На дуб или ясень нанесите обильный слой акрилового грунта. На следующий день, без шлифовки, нанесите распылением DECAPE ' ORO 1396 L. Примерно через 10 минут разотрите до необходимого эффекта и нанесите финишный слой акрилового лака, рекомендуется серия M150-OBI 150 TX различного блеска.

**АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КАТАЛИЗАТОРЫ**
**ПОЛУЧЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

-	-	-
-	-	-
-	-	-

**ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ**

<b>ПРИМЕЧАНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ</b>	Пользователь несет ответственность за организацию работы продукта в среде, надлежащим образом проветриваемой и соблюдая правила гигиены и предотвращения несчастных случаев.
<b>ХРАНЕНИЕ</b>	Хранить контейнеры плотно закрытыми в проветриваемом месте с температурой от 5 ° C до 35 ° C