



Техническая карта

Date: 11/09/2018

| | |
|---------------|--|
| Код: DLL05090 | КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ: <u>PAT. IDRO INV. ORO 5090 L</u> |
|---------------|--|

ОПИСАНИЕ: Водорастворимая золотая патина

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|------------------------------------|---|
| Рекомендуемое использование | Патина на водной основе с отличным удалением как сухим, так и мокрым способами. |
| Сектор занятости | Подходит для старения мебели, рам, фасадов. |
| Способ нанесения | Краскопульт |
| Срок годности | Минимум 24 месяца в закрытой оригинальной упаковке |

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

| ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ | | ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---------------------------------|----------------|---------------------------|----------------------|
| Горизонтальное нанесение | 30 - 50 гр/м2 | Вязкость | 20 сек +/- 2 DIN 6 |
| Вертикальное нанесение | - | Сухой остаток | 9 +/- 1% |
| Катализатор | - | Удельный вес | 1,000 +/- 0,020 кг/л |
| Разбавление | - | Непрозрачность | - |
| Жизнеспособность | неограниченная | Часы | - |

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Сушка при 20°C | |
|-----------------------|-------------|
| От пыли | 15 мин. |
| Удобный состав | - |
| Шлифовка | 0 - 20 мин. |
| Повторный слой | 20 мин. |
| Штабелирование | - |

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СТАНДАРТНЫЙ ЦИКЛ

На подготовленную древесину нанесите два слоя, с интервалом 60 минут, белый водорастворимый грунт, рекомендуется - IDROFOND 330 WHITE INT.

На следующий день нанесите распылением слой золотой патины IDRO ORO 5090 L.

После высыхания удалите патину скотч-брайтом или губкой до требуемого эффекта и нанесите слой

Водорастворимого прозрачного лака, рекомендуется серия W370 - IDROMAT 230 TX INT различного блеска.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КАТАЛИЗАТОРЫ

| АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КАТАЛИЗАТОРЫ | ПОЛУЧЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА |
|-----------------------------|---------------------------|
| - | - |
| - | - |

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

| | |
|------------------------------------|--|
| ПРИМЕЧАНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ | Пользователь несет ответственность за организацию работы продукта в среде, надлежащим образом проветриваемой и соблюдая правила гигиены и предотвращения несчастных случаев. |
| ХРАНЕНИЕ | Продукты на водной основе должны храниться в подходящих и хорошо проветриваемых помещениях при температуре от 15°C до 35°C и относительной влажности <85%. |

ООО «Италвер Рус»

Юридический адрес 125438, г. Москва, ул.Автомоторная,

д.1/3, стр.2, пом.1, эт.5, ком.15, тел: (495) 223-31-82.

e-mail : italcolorrus@mail.ru office@italver.ru

Verinlegno S.p.A.

Via L. Galvani, 7

51010 - Massa e Cozzile (PT)