

Код: D610685E	КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ: <u>PAT. IDRO N61 BIANCA 685E</u>
ОПИСАНИЕ: Белая водоразбавимая патина.	

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Рекомендуемое использование	Сухая водоразбавимая патина с отличными свойствами удаления.
Сектор занятости	Рекомендуется для старения мебели, а также для реализации эффектов декапе.
Способ нанесения	Краскопульт
Срок годности	Минимум 24 месяцев в закрытой оригинальной упаковке

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ		ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Горизонтальное нанесение	50 - 80 гр/м2	Вязкость	45 сек +/- 5 DIN 4
Вертикальное нанесение	-	Сухой остаток	39 +/- 2%
Катализатор	-	Удельный вес	1,120 +/- 0,020 кг/л
Разбавление	Дистиллированная вода 0-20%	Непрозрачность	-
Жизнеспособность	неограниченная	Часы	-

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Сушка при 20°C	
От пыли	10 мин.
Удобный состав	40 мин.
Шлифовка	1 ч.
Повторный слой	1 ч.
Штабелирование	1 ч.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СТАНДАРТНЫЙ ЦИКЛ	
На предварительно отгрунтованную основу нанесите слой финишной эмали, рекомендуется - VPK B 260, различных цветов. Через 8 часов распылите 50-80 г / м2 - PAT. IDRO N61 BIANCA 685 E, разведённая максимум 20% с водой. Через 1 час отшлифуйте Scotch Brite или губкой, чтобы получить желаемый эффект, и нанесите слой акрилового лака. рекомендуется - OBI 150 различного блеска.	

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КАТАЛИЗАТОРЫ	ПОЛУЧЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
-	-
-	-

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ	
ПРИМЕЧАНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ	Пользователь несет ответственность за организацию работы продукта в среде, надлежащим образом проветриваемой и соблюдая правила гигиены и предотвращения несчастных случаев.
ХРАНЕНИЕ	Продукты на водной основе должны храниться в подходящих и хорошо проветриваемых помещениях, при температуре от 15° до 35°C и относительной влажности <85%.