



Техническая карта

Date: 11/09/2018

Код: D610558E	КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ: <u>PAT. IDRO N61 NOCE 558 E</u>
ОПИСАНИЕ: Водоразбавимая патина цвета- орех.	

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Рекомендуемое использование	Патина на водной основе с отличным удалением как сухим, так и мокрым способами.		
Сектор занятости	Подходит для старения мебели, рам, для эффектов декапе. Особенно подходит для древесины с открытыми порами.		
Способ нанесения	Краскопульт		
Срок годности	Минимум 12 месяцев в закрытой оригинальной упаковке		
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ		ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Горизонтальное нанесение	30 - 50 гр/м2	Вязкость	20 сек +/- 3 DIN 4
Вертикальное нанесение	-	Сухой остаток	10 +/- 5%
Катализатор	-	Удельный вес	1,050 +/- 0,020 кг/л
Разбавление	Дистиллированная вода 0-20%	Непрозрачность	-
Жизнеспособность	неограниченная	Часы	-

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Сушка при 20°C	
От пыли	10 мин.
Удобный состав	-
Шлифовка	1 ч.
Повторный слой	1 ч.
Штабелирование	-

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СТАНДАРТНЫЙ ЦИКЛ		
На деревянную поверхность (например - дуб) нанесите распылением 140 - 180 г / м2 слой грунта, рекомендуется G340116W - БЕЛЫЙ SOTTOSMALTO 116 W CS, катализируемый 50% - CAT. B 28 и разбавленный на 50% DV 604I. Примерно через 1 час, если необходимо, нанесите второй слой грунтовки, подготовленный, как и прежде. Через 1 час нанесите распылением 30 - 50 гр / м2 - PAT. IDRO N61 NOCE 558 E. Примерно через 1 час отшлифуйте губкой или скотч-брайтом до желаемого эффекта.		
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КАТАЛИЗАТОРЫ		ПОЛУЧЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
-	-	-
-	-	-

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ	
ПРИМЕЧАНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ	Пользователь несет ответственность за организацию работы продукта в среде, надлежащим образом проветриваемой и соблюдая правила гигиены и предотвращения несчастных случаев.
ХРАНЕНИЕ	Хранить контейнеры плотно закрытыми в проветриваемом месте с температурой от 15 ° C до 25 ° C