

Код: D0101	КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ: <u>PAT. INV BIANCA</u>
------------	--

ОПИСАНИЕ: Белая патина на основе растворителя для сухого вытирания

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендуемое использование	Готовая к применению патина, вытирается сухим способом. Добавление дистиллированной воды 2-5% облегчает вытирание.
Сектор занятости	Применяется для состаривания токарных изделий, рам, фасадов и интерьеров в целом. Для эффектов декапе.
Способ нанесения	Краскопульт
Срок годности	Минимум 12 месяцев в закрытой оригинальной упаковке

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Горизонтальное нанесение	50 гр/м ²	Вязкость	50 сек +/- 5 DIN 2
Вертикальное нанесение	-	Сухой остаток	15.5 +/- 1%
Катализатор	-	Удельный вес	0,960 +/- 0,020 кг/л
Разбавление	Ацетон или разбавитель - min. 100%.	Непрозрачность	-
Жизнеспособность	неограниченная	Часы	-

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сушка при 20°C

От пыли	5 мин.
Удобный состав	-
Шлифовка	15 мин.
Повторный слой	20 мин.
Штабелирование	-

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СТАНДАРТНЫЙ ЦИКЛ

На древесину нанесите слой красителя, рекомендуется серия C520 - UNICOLOR SERIE. По крайней мере, через 1 час нанесите 2 слоя прозрачного полиуретанового грунта, рекомендуется - VFA 892. На следующий день отшлифуйте наждачной бумагой с зернистостью P220 - P400 и нанесите распылением PAT. INV. BIANCA, разбавленная минимум на 100% ацетоном. По крайней мере, через 20 минут отшлифуйте для достижения желаемого эффекта и нанесите прозрачную полиуретановую отделку, рекомендуется серия H410 - VM 744 TIX различного блеска.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КАТАЛИЗАТОРЫ

ПОЛУЧЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ПРИМЕЧАНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ	Пользователь несет ответственность за организацию работы продукта в среде, надлежащим образом проветриваемой и соблюдая правила гигиены и предотвращения несчастных случаев.
ХРАНЕНИЕ	Хранить контейнеры плотно закрытыми в проветриваемом месте с температурой от 15 ° C до 35 ° C