



Код: D010423M	КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ: <u>PAT. INV BIANCA 423 M</u>
---------------	--

ОПИСАНИЕ: Белая античная патина на основе растворителя

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендуемое использование	Белая патина, для вытирания сухим способом.
Сектор занятости	Применяется для состаривания токарных изделий, рам, фасадов и интерьеров в целом.
Способ нанесения	Краскопульт
Срок годности	Минимум 24 месяца в закрытой оригинальной упаковке.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ**ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Горизонтальное нанесение	50 - 60 гр/м2	Вязкость	6 сек +/- 2 DIN 8
Вертикальное нанесение	-	Сухой остаток	51 +/- 2%
Катализатор	-	Удельный вес	1,000 +/- 0,030 кг/л
Разбавление	Ацетон или разбавитель - min. 100%.	Непрозрачность	-
Жизнеспособность	неограниченная	Часы	-

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сушка при 20°C

От пыли	5 мин.
Удобный состав	20 мин.
Шлифовка	15 мин.
Повторный слой	20 мин.
Штабелирование	-

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СТАНДАРТНЫЙ ЦИКЛ

Нанесите слой красителя, рекомендуется серия C520 - UNICOLOR. Через 10-30 минут нанесите слой грунта, рекомендуется - VF A 892. Через 4-5 часов отшлифуйте наждачной бумагой с зернистостью P240 и нанесите второй слой грунта.

На следующий день нанесите слой патины - BIANCA 423 M, на 100% разбавленный этиловым спиртом.

Через 20 минут отшлифовать и нанести слой прозрачного полиуретанового глянцевого лака, рекомендуется - VLX 36.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КАТАЛИЗАТОРЫ**ПОЛУЧЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

-	-	-
-	-	-
-	-	-

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ПРИМЕЧАНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ	Пользователь несет ответственность за организацию работы продукта в среде, надлежащим образом проветриваемой и соблюдая правила гигиены и предотвращения несчастных случаев.
ХРАНЕНИЕ	Хранить контейнеры плотно закрытыми в проветриваемом месте с температурой от 5 °C до 35 °C

ООО «Италвер Рус»

Юридический адрес 125438, г. Москва, ул.Автомоторная,

д.1/3, стр.2, пом.1, эт.5, ком.15, тел: (495) 223-31-82.

e-mail : italcolorrus@mail.ru office@italver.ru

Verinlegno S.p.A.

Via L. Galvani, 7

51010 - Massa e Cozzile (PT)