

Код: D900	КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ: <u>PAT. INV NERO 190</u>
-----------	--

ОПИСАНИЕ: Чёрная античная патина на основе растворителя

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендуемое использование	Белая патина, для вытирания сухим способом. Добавление 2-5% воды, смешанной с ацетоном, значительно облегчает удаление патины.
Сектор занятости	Применяется для состаривания токарных изделий, рам, фасадов и интерьеров в целом.
Способ нанесения	Краскопульт
Срок годности	Минимум 24 месяца в закрытой оригинальной упаковке.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Горизонтальное нанесение	50 гр/м ²	Вязкость	43 сек +/- 4 DIN 2
Вертикальное нанесение	-	Сухой остаток	4 +/- 0,5%
Катализатор	-	Удельный вес	0,810 +/- 0,020 кг/л
Разбавление	Ацетон или разбавитель - min. 100%.	Непрозрачность	-
Жизнеспособность	неограниченная	Часы	-

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сушка при 20°C

От пыли	5 мин.
Удобный состав	-
Шлифовка	15 мин.
Повторный слой	20 мин.
Штабелирование	-

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СТАНДАРТНЫЙ ЦИКЛ

На древесину нанесите слой красителя, рекомендуется серия C520 - UNICOLOR SERIE.
 Примерно через 1 час нанесите 2 слоя, с интервалом в 40 минут, прозрачного полиуретанового грунта, рекомендуется - VFA 892.
 На следующий день отшлифуйте абразивной бумагой с зернистостью P220 - P400 и нанесите распыление 50 г / м² - PAT.INV. ЧЕРНЫЙ 190, разбавленный ацетоном или спиртом в зависимости от требований.
 Через 20 минут разотрите стальной ватой, пока не получите желаемый эффект, и нанесите прозрачный финишный полиуретановый лак, рекомендуется серия H410 - VM 744 TIX, различного блеска.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КАТАЛИЗАТОРЫ

ПОЛУЧЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

-	-	-
-	-	-
-	-	-

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ПРИМЕЧАНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ	Пользователь несет ответственность за организацию работы продукта в среде, надлежащим образом проветриваемой и соблюдая правила гигиены и предотвращения несчастных случаев.
ХРАНЕНИЕ	Хранить контейнеры плотно закрытыми в проветриваемом месте с температурой от 5 °C до 35 °C