

Код: D280/D290	<b>КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ:</b> <b><u>PAT. INV NOCE 228/229</u></b>
----------------	--

**ОПИСАНИЕ:** Патина на основе растворителя для сухого вытирания, цвета: орех и тёмно-красный орех

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Рекомендуемое использование</b>	Античная патина для вытирания сухим способом. Добавление 2 - 5% воды, смешанного с ацетоном, облегчает удаление патины.
<b>Сектор занятости</b>	Применяется для состаривания токарных изделий, рам, фасадов и интерьеров в целом. Для эффектов декапе.
<b>Способ нанесения</b>	Краскопульт
<b>Срок годности</b>	Минимум 12 месяцев в закрытой оригинальной упаковке

### ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Горизонтальное нанесение</b>	50 гр/м2	<b>Вязкость</b>	55 сек +/- 3 DIN 2
<b>Вертикальное нанесение</b>	-	<b>Сухой остаток</b>	9 +/- 1%
<b>Катализатор</b>	-	<b>Удельный вес</b>	0,890 +/- 0,020 кг/л
<b>Разбавление</b>	Ацетон и/или разбавитель - мин. 100%.	<b>Непрозрачность</b>	-
<b>Жизнеспособность</b>	неограниченная	<b>Часы</b>	-

### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

#### Сушка при 20°C

<b>От пыли</b>	5 мин.
<b>Удобный состав</b>	-
<b>Шлифовка</b>	15 мин.
<b>Повторный слой</b>	20 мин.
<b>Штабелирование</b>	-

### РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СТАНДАРТНЫЙ ЦИКЛ

На древесину нанесите слой красителя, рекомендуется серия C520 - UNICOLOR SERIE. По крайней мере, через 1 час нанесите 2 слоя прозрачного полиуретанового грунта, рекомендуется - VFA 892. На следующий день отшлифуйте наждачной бумагой с зернистостью P220 - P400 и нанесите распылением PAT. INV. NOCE, разбавленная минимум на 100% ацетоном. По крайней мере, через 20 минут отшлифуйте для достижения желаемого эффекта и нанесите прозрачную полиуретановую отделку, рекомендуется серия H410 - VM 744 TIX различного блеска.

### АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КАТАЛИЗАТОРЫ

### ПОЛУЧЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

-	-
-	-
-	-

### ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

<b>ПРИМЕЧАНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ</b>	Пользователь несет ответственность за организацию работы продукта в среде, надлежащим образом проветриваемой и соблюдая правила гигиены и предотвращения несчастных случаев.
<b>ХРАНЕНИЕ</b>	Хранить контейнеры плотно закрытыми в проветриваемом месте с температурой от 15 ° C до 35 ° C

ООО «Италвер Рус»

Юридический адрес 125438, г. Москва, ул.Автомоторная,

д.1/3, стр.2, пом.1, эт.5, ком.15, тел: (495) 223-31-82.

e-mail : [italcolorrus@mail.ru](mailto:italcolorrus@mail.ru) [office@italver.ru](mailto:office@italver.ru)

Verinlegno S.p.A.

Via L. Galvani, 7

51010 - Massa e Cozzile (PT)