



Техническая карта

Data: 11/09/2018

Код: D010646E	КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ: <u>PAT. INV. ALLUMINIO 646 E</u>
---------------	--

ОПИСАНИЕ: Античная патина с металлическим алюминиевым покрытием

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендуемое использование	Металлическая античная патина, легко удаляемая сухим способом.
Сектор занятости	Рекомендуется для дверей, кухонной мебели и декоров.
Способ нанесения	Краскопульт
Срок годности	Минимум 12 месяцев в закрытой оригинальной упаковке

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Горизонтальное нанесение	50-60 гр/м ²	Вязкость	11 сек +/- 2 DIN 4
Вертикальное нанесение	-	Сухой остаток	10 +/- 2%
Катализатор	-	Удельный вес	0,906 +/- 0,030 кг/л
Разбавление	При необходимости: ацетон и/или разбавитель - 100%.	Непрозрачность	-
Жизнеспособность	неограниченная	Часы	-

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сушка при 20°C	
От пыли	5 мин.
Удобный состав	-
Шлифовка	15 мин.
Повторный слой	20 мин.
Штабелирование	-

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СТАНДАРТНЫЙ ЦИКЛ

Нанесите слой красителя, рекомендуется серия C520 - UNICOLOR. Через 10-30 минут нанесите слой грунта, рекомендуется - VF A 892. Через 4-5 часов отшлифуйте наждачной бумагой с зернистостью P240 и нанесите второй слой грунта.
На следующий день нанесите слой патины - PAT. ALL. 646 E.
Через 20 минут отшлифуйте и нанесите слой прозрачного глянцевого полиуретанового лака, рекомендуется - VLX 36.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КАТАЛИЗАТОРЫ

ПОЛУЧЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

-	-	-
-	-	-
-	-	-

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ПРИМЕЧАНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ	Пользователь несет ответственность за организацию работы продукта в среде, надлежащим образом проветриваемой и соблюдая правила гигиены и предотвращения несчастных случаев.
ХРАНЕНИЕ	Хранить контейнеры плотно закрытыми в проветриваемом месте с температурой от 5 °C до 35 °C

ООО «Италвер Рус»

Юридический адрес 125438, г. Москва, ул.Автомоторная,
д.1/3, стр.2, пом.1, эт.5, ком.15, тел: (495) 223-31-82.
e-mail : italcolorrus@mail.ru office@italver.ru

Verinlegno S.p.A.
Via L. Galvani, 7
51010 - Massa e Cozzile (PT)