



# Техническая карта

Data: 11/09/2018

Код: D0102365E	<b>КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ:</b> <b><u>PAT. INV. BRONZO 2365 E</u></b>
----------------	--

**ОПИСАНИЕ:** Античная патина с металлическим бронзовым покрытием.

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Рекомендуемое использование</b>	Легко удаляемая сухим способом металлическая патина.
<b>Сектор занятости</b>	Рекомендуется для дверей, кухонной мебели и декоров.
<b>Способ нанесения</b>	Краскопульт
<b>Срок годности</b>	Минимум 24 месяца в закрытой оригинальной упаковке

## ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

## ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Горизонтальное нанесение</b>	50-60 гр/м2	<b>Вязкость</b>	53 сек +/- 5 DIN 2
<b>Вертикальное нанесение</b>	-	<b>Сухой остаток</b>	13 +/- 1%
<b>Катализатор</b>	-	<b>Удельный вес</b>	0,930 +/- 0,020 кг/л
<b>Разбавление</b>	При необходимости: ацетон и/или разбавитель - 100%.	<b>Непрозрачность</b>	-
<b>Жизнеспособность</b>	неограниченная	<b>Часы</b>	-

## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сушка при 20°C

<b>От пыли</b>	5 мин.
<b>Удобный состав</b>	10 мин.
<b>Шлифовка</b>	15 мин.
<b>Повторный слой</b>	20 мин.
<b>Штабелирование</b>	-

## РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СТАНДАРТНЫЙ ЦИКЛ

Нанесите слой красителя, рекомендуется серия **C520 - UNICOLOR**. Через 10-30 минут нанесите слой прозрачного грунта, рекомендуется - **VF A 892**. Через 4-5 часов отшлифуйте наждачной бумагой с зернистостью P240 и нанесите второй слой грунта. На следующий день нанесите слой патины - **PAT. БРОНЗА 2365 E**. Через 20 минут отшлифуйте до необходимого эффекта и нанесите слой прозрачного глянцевого полиуретанового лака, рекомендуется - **VLX 36**.

## АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КАТАЛИЗАТОРЫ

## ПОЛУЧЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

-	-	-
-	-	-

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

<b>ПРИМЕЧАНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ</b>	Пользователь несет ответственность за организацию работы продукта в среде, надлежащим образом проветриваемой и соблюдая правила гигиены и предотвращения несчастных случаев.
<b>ХРАНЕНИЕ</b>	Хранить контейнеры плотно закрытыми в проветриваемом месте с температурой от 5 °C до 35 °C

ООО «Италвер Рус»

Юридический адрес 125438, г. Москва, ул.Автомоторная,  
д.1/3, стр.2, пом.1, эт.5, ком.15, тел: (495) 223-31-82.

e-mail : [italcolorrus@mail.ru](mailto:italcolorrus@mail.ru) [office@italver.ru](mailto:office@italver.ru)

Verinlegno S.p.A.

Via L. Galvani, 7

51010 - Massa e Cozzile (PT)