

Код: D2701463N		КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ: <u>PAT. SINT. 27 NOCE 1463 L</u>	
ОПИСАНИЕ: Синтетическая патина цвета орех			
		ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Рекомендуемое использование	Синтетическая патина, которая вытирается сухим и мокрым способами. Может наноситься кистью.		
Сектор занятости	Рекомендуется для интерьера в целом		
Способ нанесения	Краскопульт, кисть, тампон		
Срок годности	Минимум 12 месяцев		
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ		ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Горизонтальное нанесение	30 - 60 гр/м2	Вязкость	16 " +/-3" DIN 4
Вертикальное нанесение	-	Сухой остаток	18 +/- 2%
Катализатор	При необходимости RLE02547 от 5% до 30%	Удельный вес	0,850 +/- 0,030 кг/л
Разбавление	10-50%	Непрозрачность	-
Жизнеспособность	Не ограничена	Часы	-
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ			
Сушка при 20°C			
От пыли	15 минут		
Удобный состав	1 ч		
Шлифовка	0-20 минут		
Повторный слой	4 ч		
Штабелирование	-		
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СТАНДАРТНЫЙ ЦИКЛ			
Нанесите два слоя белого полиуретанового грунта, рекомендуется VF B 3462. На следующий день отшлифуйте P240 - P400 и нанесите слой эмали, рекомендуется VPK B 260, различного цвета. На следующий день, без шлифования, нанесите распылением, кистью или тампоном 30 - 60 гр/м2 PAT. SINT. 27 NOCE и вытрите излишки при помощи губки, скотч-брайта или тампона, если вытираете по мокрому. Не менее чем через 4 часа нанести слой акрилового лака, рекомендуется серии OBI 150 различного блеска.			
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КАТАЛИЗАТОРЫ		ПОЛУЧЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	
-	-	-	
-	-	-	
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ			
ПРИМЕЧАНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ	Пользователь несет ответственность за организацию работы продукта в среде, надлежащим образом проветриваемой и соблюдая правила гигиены и предотвращения несчастных случаев.		
ХРАНЕНИЕ	Хранить в хорошо закрытых контейнерах в проветриваемом месте с температурой от 5 ° C и 35 ° C		