



Техническая карта

Data: 11/09/2018

Код: D0201	КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ: <u>PAT. X LAC. ST</u>
ОПИСАНИЕ: Битумная патина, различных цветов	

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендуемое использование	Патина для старения.
Сектор занятости	Подходит для старения мебели, рам, для эффектов декапе. Особенно подходит для древесины с открытыми порами.
Способ нанесения	Краскопульт
Срок годности	Минимум 12 месяцев в закрытой оригинальной упаковке

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Горизонтальное нанесение	30 - 50 гр/м2	Вязкость	20» +/- 3 DIN 4
Вертикальное нанесение	-	Сухой остаток	10 +/- 5%
Катализатор	-	Удельный вес	1,050 +/- 0,020 кг/л
Разбавление	Дистиллированная вода 0-20%	Непрозрачность	-
Жизнеспособность	неограниченная	Часы	-

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сушка при 20°C	
От пыли	10 мин
Удобный состав	20 мин
Шлифовка	1 ч
Повторный слой	1 ч
Штабелирование	-

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СТАНДАРТНЫЙ ЦИКЛ

Нанесите два слоя пигментированного грунта с интервалом 40–50 мин., рекомендуется VF BIANCO 3462.
Через 12 часов отшлифовать и нанести финишный слой, рекомендуется серия H360 - VPK 260 BIANCO различного блеска и цвета. Через 6 - 8 часов распылите 10-20 г / м2 D0201 - PAT. X LAC. ST, а затем потяните его с помощью кисти, пока он не достигнет требуемого эффекта.
Не менее чем через 12 часов необходимо отшлифовать и нанесите слой акрилового лака, различного блеска.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КАТАЛИЗАТОРЫ	ПОЛУЧЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
-	-
-	-
-	-

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ПРИМЕЧАНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ	Пользователь несет ответственность за организацию работы продукта в среде, надлежащим образом проветриваемой и соблюдая правила гигиены и предотвращения несчастных случаев.
ХРАНЕНИЕ	Хранить в плотно закрытых контейнерах в проветриваемом месте при температуре от 5 °C до 35 °C

ООО «Италвер Рус»
Юридический адрес 125438, г. Москва, ул.Автомоторная, д.1/3, стр.2, пом.1,
эт.5, ком.15, тел: (495) 223-31-82.
e-mail : italcolorrus@mail.ru office@italver.ru

Verinlegno S.p.A.
Via L. Galvani, 7
51010 - Massa e Cozzile (PT)