

Продукт : Полиэфирный белый грунт
Ускоритель: ACC.PER PX LD – 2%
Отвердитель : CAT.PER PX T 47 – 2%
Разбавитель: Ацетон – 10-30%
Описание: Грунтовочный белый полиэфирный материал, обладает высокой укрывистостью и стойкостью к усадке.
Применение: Применяется для отделки мдф, фанеры
Шлифование: Зернистость 220 / 400
Хранение: При 20°С в закрытой оригинальной упаковке
(Обозначение по ITALVER: FPL 604 В)

СВОЙСТВА ПРОДУКТА:

Вязкость		DIN 8 при 20°С (±5%)	55	Сек
Сухой остаток		±1%	76	%
Удельный вес		±1%	1,552	кг/л
Жизнеспособность смеси		при 20°С	60	мин
Время высыхания до шлифовки		при 20°С	4-6	ч.
Время высыхания от пыли		при 20°С	30	мин.
Время до штабелирования		при 20°С	8-10	ч.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ			распыление
Количество нанесения (на 1 слой)			200-210г/м2

Примерная подготовка смеси:

Грунт РВ 904 В : 1,00л.
 Ускоритель ACC.PER PX LD : 0,02 л.
 Отвердитель CAT.PER PX T 47 : 0,02 л.
 Разбавитель Ацетон : 0,20л.

Меры предосторожности:

Смешивать компоненты можно только в следующей последовательности: сначала берется базовый компонент (**РВ 904 В**), затем в него добавляется ускоритель (**ACC.PER PX LD**) и смесь перемешивается, затем в эту смесь добавляется ацетон и смесь перемешивается, и только в самом конце перед покраской добавляем отвердитель (**CAT.PER PX T 47**). Чёткой ответственностью потребителя является необходимость нанесения продукта в соответствующе-проветриваемой среде и в соответствии с гигиеническими нормами и нормами безопасности.

ООО «Италвер Рус»

Юридический адрес 125438, г. Москва, ул.Автомоторная, д.1/3, стр.2, пом.1, эт.5, ком.15, тел: (495) 223-31-82.

Почтовый адрес: 125438, г. Москва, ул.Автомоторная, д.1/3; ИНН 7705951914,КПП772201001,ОГРН1117746442912

р/с: 40702810902300008928 , к/с 30101810200000000593 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО в АО «АЛЬФА-БАНК»

БИК 044525593е-mail : italcolorrus@mail.ru office@italver.ru

www.italver.ru