

1. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

П.Э. прозрачный высокоглянцевый лак, обладает высоким блеском, очень хорошей твёрдостью, тиксотропностью. Сформированное покрытие не нуждается в полировке
(Обозначение по ITALVER: LPL 750)

2. СВОЙСТВА:

- образует очень твёрдое покрытие
- высокая устойчивость к царапинам
- отлично наносится способом распыления
- устойчив к физико-химическим веществам

3. ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется для отделки интерьера, рамочных и точёных изделий, столешниц и паркета.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Вязкость DIN 4:	60% ±3%
Сухой остаток:	94% ±1%
Удельный вес:	1,080 ±1% кг/л
Жизнеспособность смеси:	1 ч.
Время высыхания от пыли:	30 мин.
Время высыхания:	12 ч.
Штабелирование:	24 ч.

5. СОСТАВ СМЕСИ

PLX 200	100%
Отвердитель CAT.PER PX T 47	2%
Ускоритель ACC.PER PX LD	2%
Разбавитель ацетон	10-60%

6. СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ:

Нанесение: распыление/airmix/airless
Сопло: 1,6 –2,0 мм
Расход распылением: 120-140 г/м²
Давление: 2,5-3,0 атмосферы

7. ПРИМЕЧАНИЯ/УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Сперва добавить в лак ускоритель ACC.PER PX LD, хорошо перемешать, затем добавить ацетон, перемешать и только потом катализатор CAT.PER PX T 47! Ни в коем случае не смешивать ACC.PER PX LD и CAT.PER PX T 47 в чистом виде – опасно!

Важно помнить о том, что у продукта время жизни готовой смеси меньше, чем у полиуретановых материалов поэтому наводить следует только то количество смеси, которое может быть выработано в течении 60 мин.

Не превышать количество катализатора и ускорителя! Можно добавлять 1,5-2%, не более!
Перед употреблением тщательно перемешать! После использования упаковку плотно закрыть, чтобы избежать подсыхания содержимого упаковки. Продукт хранить в проветриваемом помещении. Перед началом и после окончания работы пистолет промыть ацетоном.

ООО «Италвер Рус»

Юридический адрес 125438, г. Москва, ул.Автомоторная, д.1/3, стр.2, пом.1, эт.5, ком.15, тел: (495) 223-31-82.

Почтовый адрес: 125438, г. Москва, ул.Автомоторная, д.1/3; ИНН 7705951914,КПП772201001,ОГРН1117746442912

р/с: 40702810902300008928, к/с 30101810200000000593 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО в АО «АЛЬФА-БАНК»

БИК 044525593e-mail : italcolorrus@mail.ru, office@italver.ru

www.italver.ru