

Продукт : Универсальный полиуретановый грунт
Отвердитель : В 37/ В 5307 - 50%
Растворитель: DV604I - 20-30%
Описание: Грунт общего назначения, очень быстро сохнет, не теряя при этом никаких физико – химических свойств, хорошо шлифуется
Применение: Открытопористая отделка массив, шпон
Шлифование: Зернистость кругов 220-420
Хранение: Минимум 24 месяца при 20°С в закрытой оригинальной упаковке
Примечание : С отвердителем В 87- ещё быстрее сохнет

СВОЙСТВА ПРОДУКТА:

Вязкость		DIN4 при20°С ±5	60	с
Сухой остаток		±2	41	%
Удельный вес		±1%	0.970	кг/л
Жизнеспособность смеси		при20°С	3-4	ч
Время высыхания до шлифовки		при20°С	1-2	ч
Время высыхания от пыли		при20°С	15	мин.
Время до штабелирования		при20°С	3	ч.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ			распыление
Количество нанесения (на 1 покрытие)			150-180 г/м2

Рекомендуемый цикл отделки:

Нанесите слой красителя, рекомендуется серия C520 - UNICOLOR SERIE.

Через 10-30 минут нанесите распылением (150-180 г / м2) - VF A 143, катализируемого 50% с помощью САТ. В 5307 и разбавленный на 20 - 30% DV 604I

При необходимости, через 40 - 60 минут нанесите второй слой - VF A 143, как описано выше.

Через 4 - 6 часов отшлифуйте наждачной бумагой с зернистостью 220 - 400 и нанесите прозрачный полиуретановый лак, рекомендуется серия Н350 - VPK 144 VARI GLOSS

ООО «Италвер Рус»

Юридический адрес 125438, г. Москва, ул.Автомоторная, д.1/3, стр.2, пом.1, эт.5, ком.15, тел: (495) 223-31-82.

Почтовый адрес: 125438, г. Москва, ул.Автомоторная, д.1/3; ИНН 7705951914,КПП772201001,ОГРН1117746442912

р/с: 40702810902300008928 , к/с 30101810200000000593 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО в АО «АЛЬФА-БАНК»

БИК 044525593e-mail : italcolorrus@mail.ru office@italver.ru

www.italver.ru