

<b>Продукт :</b>	Универсальный полиуретановый грунт
<b>Отвердитель :</b>	<b>В 5307/ В 37/ В 40 / В 54 - 50%</b>
<b>Растворитель:</b>	<b>DV604I - 20-30%</b>
<b>Описание:</b>	Грунт общего назначения, быстро сохнет, хорошо шлифуется
<b>Применение:</b>	Открытопористая отделка массив, шпон
<b>Шлифование:</b>	Зернистость 220-420
<b>Хранение:</b>	Минимум 24 месяца при 20°C в закрытой оригинальной упаковке

### СВОЙСТВА ПРОДУКТА:

<b>Вязкость</b>		DIN4 при20°C	<b>35</b>	с
<b>Сухой остаток</b>		±2	<b>44</b>	%
<b>Удельный вес</b>		±0,02	<b>0.970</b>	кг/л
<b>Жизнеспособность смеси</b>		при20°C	<b>3-4</b>	ч
<b>Время высыхания до шлифовки</b>		при20°C	<b>2-3</b>	ч
<b>Время высыхания от пыли</b>		при20°C	<b>15</b>	мин.
<b>Время до штабелирования</b>		при20°C	<b>8</b>	ч.

<b>СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ</b>			распыление
<b>Количество нанесения (на 1 покрытие)</b>			130-150 г/м2

#### Рекомендуемый цикл отделки:

Нанесите слой красителя, рекомендуется C520 - UNICOLOR SERIE.

Через 30 минут нанесите распылением (130-150 г / м2) - VF A 892, катализируемого 50% с помощью - CAT. В 5307 и разбавленный на 30% универсальным разбавителем DV 604I

При необходимости, через 40-60 минут нанесите второй - VF A 892, как описано выше.

Через 8 - 12 часов отшлифуйте 220 - 400 абразивной бумагой и нанесите слой полиуретанового финишного лака, рекомендуемая серия H410 - VPK 744 VARI GLOSS, либо H350 - VPK 144 VARI GLOSS.

ООО «Италвер Рус»

Юридический адрес 125438, г. Москва, ул.Автомоторная, д.1/3, стр.2, пом.1, эт.5, ком.15, тел: (495) 223-31-82.

Почтовый адрес: 125438, г. Москва, ул.Автомоторная, д.1/3; ИНН 7705951914,КПП772201001,ОГРН1117746442912

р/с: 40702810902300008928 , к/с 30101810200000000593 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО в АО «АЛЬФА-БАНК»

БИК 044525593e-mail : [italcolorrus@mail.ru](mailto:italcolorrus@mail.ru) [office@italver.ru](mailto:office@italver.ru)

[www.italver.ru](http://www.italver.ru)