

<b>Продукт:</b>	Высокопрозрачный полиуретановый грунт		
<b>Отвердитель:</b>	<b>В 37</b> – родной	50%	
	<b>В 40</b> – аналог	50%	
	<b>В 54</b> - увеличивает сухой остаток	50%	
	<b>В 87</b> - быстро сохнет	50%	
<b>Растворитель:</b>	<b>DV604I</b> -	20-30%	
<b>Описание:</b>	Грунт быстро сохнет, хорошо шлифуется.		
<b>Применение:</b>	Рекомендуется для отделки столешниц и прочих изделий износостойких изделий Так же для отделки светлых тонов.		
<b>Шлифование:</b>	Зернистость кругов 220-420		
<b>Хранение:</b>	Минимум 24 месяца при 20°C в закрытой оригинальной упаковке		
<b>Примечание:</b>	Не остаётся белого следа при ударе.		

## СВОЙСТВА ПРОДУКТА:

<b>Вязкость</b>		FORD4 при20°C	<b>40</b>	с
<b>Сухой остаток</b>		±2	<b>44</b>	%
<b>Удельный вес</b>		±1,0	<b>0.970</b>	кг/л
<b>Жизнеспособность смеси</b>		при20°C	<b>4</b>	ч
<b>Время высыхания до шлифовки</b>		при20°C	<b>2</b>	ч
<b>Время высыхания от пыли</b>		при20°C	<b>10</b>	мин.
<b>Время до штабелирования</b>		при20°C	<b>3-4</b>	ч.

<b>СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ</b>			распыление
<b>Количество нанесения (на 1 покрытие)</b>			150-200 г/м2

**Примерная подготовка смеси:**

Грунт VF A 896 A.S. (NF)	:	1,0л.
Отвердитель В 37 /В 87/В 40	:	0,5 л.
Растворитель DV604I	:	от 0,2 до 0,3 л.