

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Продукт :</b>     | Двухкомпонентный полиуретановый грунт высокого качества                  |
| <b>Отвердитель :</b> | <b>В 37/ В 40</b> - 50%<br><b>В 54</b> - 50% (увеличивает сухой остаток) |
| <b>Растворитель:</b> | <b>DV604I</b> 20-30%   |
| <b>Описание :</b>    | Грунт обладает хорошим заполнением, прозрачностью, легко шлифуется       |
| <b>Применение:</b>   | Двери, столы и прочие предметы интерьера                                 |
| <b>Основа:</b>       | Массив древесины, шпон   |
| <b>Шлифование:</b>   | Зернистость кругов 220-420   |
| <b>Хранение:</b>     | Минимум 24 месяца при 20°C в закрытой оригинальной упаковке              |
| <b>Примечание :</b>  | Можно наносить много слоёв, подойдёт для закрытопористой отделки         |

## СВОЙСТВА ПРОДУКТА:

|                                    |  |              |              |      |
|------------------------------------|--|--------------|--------------|------|
| <b>Вязкость</b>                    |  | DIN4 при20°C | <b>60</b>    | с    |
| <b>Сухой остаток</b>               |  | ±2           | <b>49</b>    | %    |
| <b>Удельный вес</b>                |  | ±1,0         | <b>0.970</b> | кг/л |
| <b>Жизнеспособность смеси</b>      |  | при20°C      | <b>4</b>     | ч    |
| <b>Время высыхания до шлифовки</b> |  | при20°C      | <b>2-3</b>   | ч    |
| <b>Время высыхания от пыли</b>     |  | при20°C      | <b>15</b>    | мин. |
| <b>Время до штабелирования</b>     |  | при20°C      | <b>8</b>     | ч.   |
|                                    |  |              |              |      |
|                                    |  |              |              |      |

|   |  |  |              |
|---|--|--|--------------|
| <b>СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ</b>                     |  |  | распыление   |
| <b>Количество нанесения (на 1 покрытие)</b> |  |  | 150-200 г/м2 |
|   |  |  |              |

### РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СТАНДАРТНЫЙ ЦИКЛ:

Нанесите слой красителя, рекомендуется серия C520 - UNICOLOR SERIE.

Через 30 минут нанесите 150 - 180 г / м2 VF A 913, катализируемого с помощью В370 – 50% и разбавленный на 30%

После 40 - 60 нанесите второй VF A 913, как описано выше.

Через 8 - 12 часов отшлифуйте наждачной бумагой с зернистостью 220 - 400 и нанесите слой непрозрачного полиуретанового покрытия, рекомендуется

Серия VM 100 VARI GLOSS или серия H410 - VPK 7 44 VARI GLOSS.

ООО «Италвер Рус»

Юридический адрес 125438, г. Москва, ул.Автомоторная, д.1/3, стр.2, пом.1, эт.5, ком.15, тел: (495) 223-31-82.

Почтовый адрес: 125438, г. Москва, ул.Автомоторная, д.1/3; ИНН 7705951914,КПП772201001,ОГРН1117746442912

р/с: 40702810902300008928 , к/с 30101810200000000593 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО в АО «АЛЬФА-БАНК»

БИК 044525593e-mail : [italcolorrus@mail.ru](mailto:italcolorrus@mail.ru) [office@italver.ru](mailto:office@italver.ru)

[www.italver.ru](http://www.italver.ru)