

Продукт :	Прозрачный, полиуретановый грунт, тиксотропный
Отвердитель :	В 37 -50% (оригинальный) / В 40 -50% В 54 - увеличивает сухой остаток
Растворитель:	DV604i 15-20%
Описание :	Самый тиксотропный из подобных грунтов. Хорошо шлифуется, быстро сохнет
Применение:	Мебель, предметы интерьера
Основа:	массив древесины, шпон
Шлифование:	зернистость 220-420
Хранение:	При 20°С в закрытой оригинальной упаковке
Примечание:	С отвердителем В 37AS – max. тиксотропность (Обозначение по ITALVER: FPI 104V).

СВОЙСТВА ПРОДУКТА:

Вязкость	DIN4 при20°С	85	с
Сухой остаток	±2	44	%
Удельный вес	±1,0	0.970	кг/л
Жизнеспособность смеси	при20°С	4	ч
Время высыхания до шлифовки	при20°С	3	ч
Время высыхания от пыли	при20°С	10	мин.
Время до штабелирования	при20°С	4	ч.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ			распыление
Количество нанесения (на 1 покрытие)			140-180 г/м2

Примерная подготовка смеси:

Грунт VF A TX 2019 E	:	1,0л.
Отвердитель В 37 / В 40 / В 54	:	0,5 л.
Растворитель DV604i	:	от 0,1 до 0,2 л