

Продукт :	Прозрачный, полиуретановый грунт, тиксотропный
Отвердитель :	V 5455/V5307 - 50%
Растворитель:	DV604I - 20%
Описание :	Универсальный грунт. Хорошо шлифуется, быстро сохнет
Применение:	Мебель, предметы интерьера
Основа:	Массив древесины, шпон
Шлифование:	Зернистость 220-420
Хранение:	Минимум 24 месяцев в 20°C в закрытой оригинальной упаковке
Примечание:	Достойный грунт эконом-класса

СВОЙСТВА ПРОДУКТА:

Вязкость		DIN 4 при 20°C	60	с
Сухой остаток		±1	43	%
Удельный вес		±0,030	0.980	кг/л
Жизнеспособность смеси		При 20°C	3	ч
Время высыхания до шлифовки		При 20°C	3	ч
Время высыхания от пыли		При 20°C	15	мин.
Полное высыхание		При 20°C	12	ч.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ			распыление
Количество нанесения (на 1 покрытие)			130-150 г/м ²

Рекомендованный цикл отделки:

Нанесите слой красителя, рекомендуется C520 - UNICOLOR SERIE.

Через 30 минут нанесите распылением (130-150 г / м²) - VF A 5454, катализируемого 50% с помощью - CAT. V 5307 и разбавленный на 30% универсальным разбавителем DV 604I

При необходимости, через 40-60 минут нанесите второй - VF A 5454, как описано выше.

Через 8 - 12 часов отшлифуйте 220 - 400 абразивной бумагой и нанесите слой полиуретанового финишного лака, рекомендуемая серия H410 - VPK 744, либо H350 - VPK 144 различного блеска.

ООО «Италвер Рус»

Юридический адрес 125438, г. Москва, ул.Автомоторная, д.1/3, стр.2, пом.1, эт.5, ком.15, тел: (495) 223-31-82.

Почтовый адрес: 125438, г. Москва, ул.Автомоторная, д.1/3; ИНН 7705951914, КПП 772201001, ОГРН 1117746442912

р/с: 40702810902300008928, к/с 30101810200000000593 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО в АО «АЛЬФА-БАНК»

БИК 044525593е-mail: italcolorrus@mail.ru office@italver.ru
www.italver.ru