

- Продукт :** Белый, полиуретановый грунт с хорошей укрывистостью
Код: G100
Отвердитель : **В 40 (30%)** - оригинальный
В 54 (30%) - увеличивает сухой остаток
В 18 (50%) - быстрее сохнет
Растворитель: **DV604I (20-30%)**
Описание : Отлично укрывает, стойкий к усадке, можно наносить без изолятора.
 Также, ввиду высокой эластичности можно применять под патинирование
Применение: Кухни, ванные комнаты, шкафы, двери и т.д.
Основа: МДФ, фанера
Шлифование: Зернистость 320-420
Хранение: 24 мес. при 20°C в закрытой оригинальной упаковке
Примечание: Подойдет под глянцевую отделку.
Внимание: В случаи нанесения грунта при высокой температуре или отделки больших элементов рекомендуется использовать более медленный растворитель для уменьшения испарения и улучшения растекаемости.

СВОЙСТВА ПРОДУКТА:

Вязкость		DIN4 (+/- 5) при 20°C	65	с
Сухой остаток		±2%	68	%
Удельный вес		±1%	1,350	кг/л
Жизнеспособность смеси		при 20°C	3-4	ч
Время высыхания до шлифовки		при 20°C	4-8	ч
Время высыхания от пыли		при 20°C	10	мин.
Время до штабелирования		при 20°C	10-12	ч

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ			Горизонтальное распыление
Количество нанесения (на 1 слой)			150-200 г/м2

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СТАНДАРТНЫЙ ЦИКЛ:

Нанесите распылением 150 - 200 гр/м2 VF В 310, катализированный 30% по весу В 40 и разбавленный на 30% по весу DV 604I.

После 40-60 минут нанесите второй слой VF В 310, как описано выше.

После 8 часов отшлифуйте поверхность наждачной бумагой зернистостью 220-400 и нанесите финишный полиуретановый конвертор, рекомендуется серия VPK В 260 различного блеска.

ООО «Италвер Рус»

Юридический адрес 125438, г. Москва, ул.Автомоторная, д.1/3, стр.2, пом.1, эт.5, ком.15, тел: (495) 223-31-82.

Почтовый адрес: 125438, г. Москва, ул.Автомоторная, д.1/3; ИНН 7705951914,КПП772201001,ОГРН1117746442912

р/с: 40702810902300008928, к/с 3010181020000000593 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО в АО «АЛЬФА-БАНК

БИК 044525593е-mail : italcolorrus@mail.ru office@italver.ru