



VF BIANCO 3462

Двухкомпонентный белый,
полиуретановый грунт с высокой
вязкостью

Продукт :	Пигментированный двухкомпонентный грунт, специальный для МДФ
Отвердитель :	В 40 (30%) - оригинальный В 54 (30%) - увеличивает сухой остаток В 5307 (50%) - аналог
Растворитель:	DV604I (10-40%)
Описание :	Отлично укрывает, высокая эластичность и вязкость
Применение:	МДФ, фанера
Шлифование:	Зернистость 320-420
Хранение:	Минимум 24 мес. при 20°C в закрытой оригинальной упаковке
Примечание:	Отличный грунт, рекомендует производитель
Код:	GLE03462

СВОЙСТВА ПРОДУКТА:

Вязкость		DIN4 при 20°C	65	с
Сухой остаток		±1%	80	%
Удельный вес		±1%	1,530	кг/л
Жизнеспособность смеси		при 20°C	3-4	ч
Время высыхания до шлифовки		при 20°C	2-4	ч
Время высыхания от пыли		при 20°C	10	мин.
Время до штабелирования		при 20°C	5-6	ч
Повторный слой		при 20°C	1	ч

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ			распыление
Количество нанесения (на 1 слой)			150-180 г/м ²

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СТАНДАРТНЫЙ ЦИКЛ:

Нанесите распылением 150-180 гр/м² VF В 3462, катализированный 50% по весу САТ. В 5307 и разбавленный на 10-20% по весу DV 604I.

После примерно 40-50 минут нанесите второй слой продукта, как описано выше.

На следующий день отшлифуйте поверхность с помощью наждачной бумаги Р 220-400 и нанесите финишный слой, рекомендуется серия VPK В 260 различного блеска и цвета.

ООО «Италвер Рус»

Юридический адрес 125438, г. Москва, ул.Автомоторная, д.1/3, стр.2, пом.1, эт.5, ком.15, тел: (495) 223-31-82.

Почтовый адрес: 125438, г. Москва, ул.Автомоторная, д.1/3; ИНН 7705951914,КПП772201001,ОГРН1117746442912

р/с: 40702810902300008928 , к/с 3010181020000000593 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО в АО «АЛЬФА-БАНК»

БИК 044525593e-mail : italcolorrus@mail.ru office@italver.ru

www.italver.ru