

Продукт : Полиуретановый, бесцветный гляцевый лак
Отвердитель : В 99--100%(оригинал),
Растворитель: DV604i / D1004i- 20-30%
Описание Бесцветный гляцевый лак экономный в расходе, быстро сохнет
Применение: Шпон, массив
Хранение : При 20°C в закрытой оригинальной упаковке
Примечание: Лак не требует полировки
Обозначение по ITALVER: LPI 250)

СВОЙСТВА ПРОДУКТА:

Вязкость		DIN 4(±5)	65	%
Сухой остаток		±1%	50	%
Удельный вес		±1%	1,000	кг/л
Жизнеспособность смеси		при20°C	3-4	ч
Время высыхания от пыли		при20°C	20	мин.
Время высыхания		при20°C	6-8	ч
Время до складирования		при20°C	24	ч

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ			распыление
Количество нанесения (на 1 слой)			120-150г/м2

Примерная подготовка смеси:

Лак VLX 27 157 W: 1,0л.
Отвердитель В 99: 1,0л.
Растворитель DV604i/ D1004i: от 0,2 до 0,3 л.

ООО «Италвер Рус»

Юридический адрес 125438, г. Москва, ул.Автомоторная, д.1/3, стр.2, пом.1, эт.5, ком.15, тел: (495) 223-31-82.

Почтовый адрес: 125438, г. Москва, ул.Автомоторная, д.1/3; ИНН 7705951914,КПП772201001,ОГРН1117746442912

р/с: 40702810902300008928 , к/с 30101810200000000593 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО в АО «АЛЬФА-БАНК»

БИК 044525593e-mail : italcolorrus@mail.ru , office@italver.ru

www.italver.ru