



Техническая карта

Data: 11/09/2018

Код: I430	КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ: VLX 42 BIANCO
ОПИСАНИЕ: Высокопрочный белый полиуретановый глянцевый лак	

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Рекомендуемое использование	Двухкомпонентный пигментированный глянец, характеризуется высоким уровнем наполнения и высоким уровнем блеска.
Сектор занятости	Рекомендуется для внутренней отделки любых изделий.
Способ нанесения	Краскопульт
Срок годности	Минимум 24 месяцев

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ		ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Горизонтальное нанесение	120 - 140 гр/м2	Вязкость	90" +/- 9" DIN 4
Вертикальное нанесение	-	Сухой остаток	65 +/- 3%
Катализатор	B44 80 - 100%	Удельный вес	1,300 +/- 0,050 кг/л
Разбавление	DV640I 30 - 40%	Непрозрачность	98 +/- 2 глосс
Жизнеспособность	3-4 ч.	Часы	-

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Сушка при 20°C	
От пыли	1 ч
Удобный состав	6 ч
Шлифовка	-
Повторный слой	8 ч
Штабелирование	24 ч

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СТАНДАРТНЫЙ ЦИКЛ	
Нанесите слой изолятора на МДФ, рекомендуется A170 - ISOLANTE A SPRUZZO LC. Через 4 часа отшлифуйте наждачной бумагой с зернистостью P400 и нанесите два слоя с интервалом от 40 до 60 минут. белого полиэфирного грунта, рекомендуется - FPX BIANCO 962. На следующий день отшлифуйте абразивной бумагой с зернистостью P420-P600 и нанесите распылением 120 - 140 г / м2 - VLX 42 BIANCO, Катализируемый на 80-100% CAT. В 44 и разбавляется на 30 - 40% DV 640I (медленный разбавитель).	

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КАТАЛИЗАТОРЫ	
B22 - 100%	-
B89 - 100%	-
-	-

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ	
ПРИМЕЧАНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ	Пользователь несет ответственность за организацию работы продукта в среде, надлежащим образом проветриваемой и соблюдая правила гигиены и предотвращения несчастных случаев.
ХРАНЕНИЕ	Хранить в хорошо закрытых контейнерах в проветриваемом месте с температурой от 5 ° C и 35 ° C

ООО «Италвер Рус»
Юридический адрес 125438, г. Москва, ул.Автомоторная, д.1/3, стр.2, пом.1, эт.5, ком.15,
тел: (495) 223-31-82.
e-mail : italcolorrus@mail.ru office@italver.ru

Verinlegno S.p.A.
Via L. Galvani, 7
51010 - Massa e Cozzile (PT)