



Техническая карта

Data: 11/09/2018

Код: 1790	КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ: VLX 71 BIANCO 500
ОПИСАНИЕ: Двухкомпонентный пигментированный глянцевый полиуретановый лак	

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Рекомендуемое использование	Белый глянцевый лак - конвертер с хорошим наполнением, растекаемостью и твердостью. Полировка через 48 часов.
Сектор занятости	Рекомендуется для кухонь, ванных комнат и мебели для интерьеров.
Способ нанесения	Краскопульт
Срок годности	Минимум 24 месяцев в закрытой заводской таре.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ		ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Горизонтальное нанесение	130 - 150 гр/м2	Вязкость	31" +/- 4" DIN 6
Вертикальное нанесение	-	Сухой остаток	69 +/- 3%
Катализатор	B22 80 - 100% 110-140 по объёму	Удельный вес	1,390 +/- 0,050 кг/л
Разбавление	DV640I 30%, 45% в объёме	Непрозрачность	98 +/- 2 глосс
Жизнеспособность	> 4 ч.	Часы	-

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Сушка при 20°C	
От пыли	30 мин.
Удобный состав	2-3 ч
Шлифовка	-
Повторный слой	8 ч
Штабелирование	8-12 ч

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СТАНДАРТНЫЙ ЦИКЛ	
Нанесите белый полиэфирный грунт, рекомендуется FPX BIANCO 962 . Примерно через 50 минут, нанесите второй слой грунта. Примерно через 12 часов, отшлифуйте наждачной бумагой с зерном P220 - P400 - P600 и нанесите распылением 130 - 150 г / м2 - VLX 71 B 500 , катализируемый на 80-100% - CAT. B 22 и разбавляется до 30% с помощью DV 640I	

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КАТАЛИЗАТОРЫ	
B44 - 80-100%	Больше наполнения и блеска
B76 - 80-100%	Больше наполнения и блеска

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ	
ПРИМЕЧАНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ	Пользователь несет ответственность за организацию работы продукта в среде, надлежащим образом проветриваемой и соблюдая правила гигиены и предотвращения несчастных случаев.
ХРАНЕНИЕ	Хранить в хорошо закрытых контейнерах в проветриваемом месте с температурой от 5 ° C и 35 ° C

ООО «Италвер Рус»
Юридический адрес 125438, г. Москва, ул.Автомоторная, д.1/3, стр.2, пом.1, эт.5, ком.15,
тел: (495) 223-31-82.
e-mail : italcolorrus@mail.ru office@italver.ru

Verinlegno S.p.A.
Via L. Galvani, 7
51010 - Massa e Cozzile (PT)