

Продукт :	Полиуретановая белая глянцевая эмаль, колеруется
Отвердитель :	В 22 —80-100%(оригинал) В 33 – 80-100%(аналог, не применять к светлым тонам)
Растворитель:	DV 640 – 20-30%
Описание:	Белая глянцевая эмаль, быстро сохнет, хорошо укрывает, легко полируется
Применение:	Высокоглянцевая отделка древесины и мдф (двери, мебель, предметы интерьера)
Хранение:	Минимум 24 мес. при 20°C в закрытой оригинальной упаковке
Примечание:	Отвердитель В 76 (80-100%) - повышает толщину ЛКМ, стойкость к пожелтению

СВОЙСТВА ПРОДУКТА:

Вязкость		DIN4 при 20°C (±5%)	120	с
Сухой остаток		±1%	69	%
Удельный вес		±0.02%	1,325	кг/л
Жизнеспособность смеси		при 20°C	3-4	ч
Полировка		при 20°C	24-48	ч
Время высыхания от пыли		при 20°C	30	мин.
Время высыхания		при 20°C	4-6	ч
Время до складирования		при 20°C	8-12	ч

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ		распыление
Количество нанесения (на 1 слой)		130-160 г/м2

Примерная подготовка смеси:

Лак VLX 75 B	:	1,0 л.
Отвердитель В 22	:	1,0 л.
Растворитель DV 640:		0,3 л.