

Продукт :	Двухкомпонентный полиуретановый лак широкого применения
Отвердитель :	В 37 -50%(оригинал), В 87 - 50%(быстрее сохнет), В 40 – 50%(аналог)
Растворитель:	DV604I 20-30%
Описание:	Лак с отличными характеристиками: тиксотропный
Применение:	Практически любая мебель, в том числе декор, стулья
Примечание:	С отвердителем В 37АС (50%) – повышается тиксотропность

СВОЙСТВА ПРОДУКТА:

Вязкость		DIN4 при 20°C (±9%)	90	с
Сухой остаток		±3%	40	%
Удельный вес		±0,03%	0,980	кг/л
Жизнеспособность смеси		при 20°C	4	ч
Время высыхания до шлифовки		при 20°C	3-4	ч
Время высыхания от пыли		при 20°C	10-15	мин.
Время до складирования		при 20°C	6-8	ч
Повторный слой		при 20°C	1	ч
На отлип		при 20°C	3-4	ч

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ			Горизонтальное распыление
Количество нанесения (на 1 слой)			120-140 г/м2

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СТАНДАРТНЫЙ ЦИКЛ ОКРАСКИ

Нанесите слой красителя, рекомендованный C520 - UNICOLOR SERIE.

После 5-30 мин. наносят один-два слоя с промежутком 40 – 60 мин. прозрачный полиуретановый грунт, рекомендуется VF A 892.

Через 3-6 часов шлифовка абразивной бумагой P 240-400 и нанесите распылением лак 120-140 г/м2 VM 744 TIX G..., катализируемый CAT. В 37 - 50% и разбавленный 20-30% DV 604I.

ООО «Италвер Рус»

Юридический адрес 125438, г. Москва, ул.Автомоторная, д.1/3, стр.2, пом.1, эт.5, ком.15, тел: (495) 223-31-82.

Почтовый адрес: 125438, г. Москва, ул.Автомоторная, д.1/3; ИНН 7705951914,КПП772201001,ОГРН1117746442912

р/с: 40702810902300008928 , к/с 30101810200000000593 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО в АО «АЛЬФА-БАНК»

БИК 044525593e-mail : italcolorrus@mail.ru office@italver.ru

www.italver.ru