



VPK 144 G...

Двухкомпонентный,
прозрачный, универсальный
полиуретановый лак

Продукт :	Прозрачный полиуретановый лак широкого применения, глянец от 05 до 95 глосс
Отвердитель :	В 37/ В 40 - 50% В 87 - 50% (быстрее сохнет).
Растворитель:	DV604i - 20-30%
Описание:	Полиуретановый лак с хорошей прозрачностью и тиксотропностью, приятный на ошупь. Очень быстро сохнет
Применение:	Массив и шпон
Примечание:	Отличное соотношение цены и качества (Обозначение по ITALVER: OPI 215).

СВОЙСТВА ПРОДУКТА:

Вязкость		DIN4 при20°C (±5%)	65	с
Сухой остаток		±1%	42	%
Удельный вес		±1%	0,970	кг/л
Жизнеспособность смеси		при20°C	3-4	ч
Время высыхания до шлифовки		при20°C	1-2	ч
Время высыхания от пыли		при20°C	15	мин.
Время до складирования		при20°C	8-10	ч
На отлип		при20°C	2-3	ч

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ			распыление
Количество нанесения (на 1 слой)			100-150г/м2

Примерная подготовка смеси:

Лак VPK 144 G...	:	1,0л.
Отвердитель В 37/В 87/В 40	:	0,5л.
Растворитель DV604i	:	от 0,2 до 0,3 л.

ООО «Италвер Рус»

Юридический адрес 125438, г. Москва, ул.Автомоторная, д.1/3, стр.2, пом.1, эт.5, ком.15, тел: (495) 223-31-82.

Почтовый адрес: 125438, г. Москва, ул.Автомоторная, д.1/3; ИНН 7705951914,КПП772201001,ОГРН1117746442912

р/с: 40702810902300008928 , к/с 30101810200000000593 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО в АО «АЛЬФА-БАНК»

БИК 044525593e-mail : italcolorrus@mail.ru, office@italver.ru

www.italver.ru