

Продукт :	Двухкомпонентный лак с высокой твёрдостью поверхности
Отвердитель :	В 43 – 50%
Растворитель:	DV604I – 30%
Описание:	Продукт блестяще соответствует минимальным требованиям к сопротивлению, установленным в рамках UNI 11216, в частности стойкость к царапинам и сопротивлению с очень горячими предметами (до 120 °С).
Применение:	Столешницы, барные стойки и прочие изделия
Хранение:	2 года при 20°С в закрытой оригинальной упаковке

СВОЙСТВА ПРОДУКТА:

Вязкость		DIN4 при 20°С (±5%)	48	с
Сухой остаток		±3%	40	%
Удельный вес		±1%	0,940	кг/л
Жизнеспособность смеси		при 20°С	3-4	ч
Время высыхания до шлифовки		при 20°С	3-4	ч
Время высыхания от пыли		при 20°С	15	мин.
Время до складирования		при 20°С	8	ч
Повторный слой		при 20°С	1	ч

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ			Горизонтальное распыление
Количество нанесения (на 1 слой)			120 г/м ²

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СТАНДАРТНЫЙ ЦИКЛ

Нанесите слой красителя, рекомендуется серия C520 UNICOLOR.

После 5-20 минут нанесите два слоя прозрачного полиэфирного грунта, без промежуточной шлифовки, рекомендуется FPX 110.

На следующий день отшлифуйте поверхность с помощью наждачной бумаги Р 320-400 и нанесите лак VPK 246 UNI, 120 гр/м², катализируемый на 50% CAT. В 43 и разбавленный до 30% с помощью растворителя DV 604I.

ООО «Италвер Рус»

Юридический адрес 125438, г. Москва, ул.Автомоторная, д.1/3, стр.2, пом.1, эт.5, ком.15, тел: (495) 223-31-82.

Почтовый адрес: 125438, г. Москва, ул.Автомоторная, д.1/3; ИНН 7705951914, КПП 772201001, ОГРН 1117746442912

р/с: 40702810902300008928, к/с 30101810200000000593 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО в АО «АЛЬФА-БАНК»

БИК 044525593 e-mail: italcolorrus@mail.ru, office@italver.ru

www.italver.ru