

| Серия UNICOLOR | Малая концентрация |
|--------------------------|---|
| Базовые цвета : | 2031 - чёрный; 2033 - ярко-жёлтый; 2035 - бордовый; 2037 - коричневый; 2309 - орех; 2318 - светлый орех; 2371 - дуб; 2462 - темно медовый; 2464 - дуб светлый; 2466 - медовый; 2032 - жёлтый; 2034 - красный; 2036 - синий; 2039 - оранжевый; 2345 - палисандр; 2326 - красное дерево; 2461 - зелёный; 2463 - вишневый; 2465 - орех красный; 2467 - вишневый темный. |
| Применение: | Любые породы древесины |
| Способ нанесения: | Распыление, втирание, окунание |
| Разбавление | Дистил. вода, ацетон, разбавитель, Міх: 50% - дист. вода, 50% - ацетон Разбавляются 1:4 (2л.- дист. вода, 2л. - ацетон) |

Технические характеристики

| | |
|-----------------------------|--|
| Сухой остаток (%): | 2-3% (+/- 1%) |
| Удельная вес (кг/л): | 0,840 (+/- 1%) kg/lт |
| Вязкостьс (сек.) | 11 сек. (+/-5) DIN 4 |
| Время высыхания: | 3 минуты |
| Расход на один слой: | 10-40 г/м2 |
| Срок годности: | При соблюдении правил хранения срок годности не ограничен. После длительного хранения всегда проверяйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения осадка |

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СТАНДАРТНЫЙ ЦИКЛ

Нанести распылением 50-80 г / м2 - UNICOLOR NOCE 2309, разбавленного 1:4 - с ацетоном, до необходимого цвета.
Через 10-30 минут нанесите грунтовочный слой, рекомендуется - VF A 892.
После 60 - 90 минут нанесите второй слой грунта.
Через 4 - 6 часов отшлифовать наждачной бумагой с зерном 220 - 400 и нанести финишный слой,
рекомендуется - VM 744 VARI GLOSS.

ООО «Италвер Рус»

Юридический адрес 125438, г. Москва, ул.Автомоторная, д.1/3, стр.2, пом.1, эт.5, ком.15, тел: (495) 223-31-82.

Почтовый адрес: 125438, г. Москва, ул.Автомоторная, д.1/3;

ИНН 7705951914, КПП 774301001, ОГРН 1117746442912

р/с: 40702810902300008928 к/с 30101810200000000593 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО в АО «АЛЬФА-БАНК»

БИК 044525593e-mail :italcolorrus@mail.ru

www.italver.ru