

Серия MARKOLOR SPZ

Базовые цвета: COL.CMS BIANCO; COL.CMS GIALLO 2386; COL.CMS GIALLO OX. 2420; COL.CMS ROSSO 3865; COL.CMS ROSSO SCARLATO 2387; COL.CMS NERO PROFONDO 2990; COL.CMS BLU 2401; COL.CMS NERO 2385	Производные цвета: NOCCIOLA 4176 ROSA ANTICO 4177 VERDE SCURO 4178 VERDE 4179 WENGE 4180 WENGE 4181 BIANCO 4182 GRIGIO LONDRA 2895 CIPRIA 2988 MOKA 4071 BIANCO SPORCO 4072 CANAPA 4073 NOCE ANTICO 4174 GRIGIO CENERE 4175
Применение:	Твёрдые породы древесины
Способ нанесения:	Распыление, кисть
Разбавление	Ацетон 0 - 200%

Технические характеристики

Сухой остаток (%):	14% (+/- 1%)
Удельная вес (кг/л):	0,915 (+/- 0,020) кг/л
Время высыхания:	10 минут
Расход на один слой:	80-100 г/м ²
Срок годности:	При соблюдении правил хранения срок годности не ограничен. После длительного хранения всегда проверяйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения осадка

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СТАНДАРТНЫЙ ЦИКЛ

На деревянную поверхность нанести распылением 80-100 г / м² (количество можно варьировать в зависимости от получаемого эффекта) MARKOLOR SPZ различного цвета. Если вы хотите получить больший эффект выделенных пор, нанесите кистью вдоль волокон дерева.

Примерно через два часа нанесите два слоя акрилового грунта с интервалом 40 минут между слоями, рекомендуется FBI 50.

На следующий день отшлифуйте наждачной бумагой с зернистостью P320 - P400 и нанесите слой акрилового лака, серии M150 - OBI 150 различного блеска

ООО «Италвер Рус»

Юридический адрес 125438, г. Москва, ул.Автомоторная, д.1/3, стр.2, пом.1, эт.5, ком.15, тел: (495) 223-31-82.

Почтовый адрес: 125438, г. Москва, ул.Автомоторная, д.1/3;

ИНН 7705951914, КПП 774301001, ОГРН 1117746442912

р/с: 40702810902300008928 к/с 3010181020000000593 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО в АО «АЛЬФА-БАНК»

БИК 044525593e-mail :italcolorrus@mail.ru

www.italver.ru