

Серия AC 025	Высокая концентрация
Базовые цвета :	2031 - чёрный; 2032 - жёлтый; 2033 - ярко-жёлтый; 2034 - красный; 2035 - бордовый; 2036 - синий; 2037 - коричневый; 2039 - оранжевый; 2309 - орех; 2345 - палисандр; 2318 - светлый орех; 2326 - красное дерево; 2371 - дуб; 2461 - зелёный; 2462 - темно медовый; 2463 - вишневый; 2464 - дуб светлый; 2465 - орех красный; 2466 - медовый; 2467 - вишневый темный.
Применение:	Любые породы древесины
Способ нанесения:	Распыление, втирание, окунание
Разбавление	Дистил. вода, ацетон, разбавитель, Міх: 50% - дист. вода, 50% - ацетон Разбавляются 1:16 (8л.- дист. вода, 8л. - ацетон)

Технические характеристики

Сухой остаток (%):	11 % (+/- 1%)
Удельная вес (кг/л):	0,980 (+/- 1%) kg/lт
Вязкостьс (сек.)	15 сек. (+/-5) DIN 4
Время высыхания:	3 минуты
Расход на один слой:	10-40 г/м2
Срок годности:	При соблюдении правил хранения срок годности не ограничен. После длительного хранения всегда проверяйте однородность и тщательно перемешивайте для устранения осадка

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СТАНДАРТНЫЙ ЦИКЛ

Нанести распылением 50-80 г / м2 - AC 025 NOCE 2309, разбавленного 1:16 - с ацетоном, до необходимого цвета.
Через 10-30 минут нанесите грунтовочный слой, рекомендуется - VF A 892.
После 60 - 90 минут нанесите второй слой грунта.
Через 4 - 6 часов отшлифовать наждачной бумагой с зерном 220 - 400 и нанести финишный слой,
рекомендуется - VM 744 VARI GLOSS.

ООО «Италвер Рус»

Юридический адрес 125438, г. Москва, ул.Автомоторная, д.1/3, стр.2, пом.1, эт.5, ком.15, тел: (495) 223-31-82.

Почтовый адрес: 125438, г. Москва, ул.Автомоторная, д.1/3;

ИНН 7705951914, КПП 774301001, ОГРН 1117746442912

р/с: 40702810902300008928 к/с 30101810200000000593 в ГУ БАНКА РОССИИ ПТО ЦЭО в АО «АЛЬФА-БАНК»

БИК 044525593e-mail :italcolorrus@mail.ru

www.italver.ru