Техническая карта

Data: 11/09/2019

Код: V84010	**КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ:** **IGF IDROFINISH TX 10 GLOSS**

ОПИСАНИЕ: Двухкомпонентный огнестойкий прозрачный лак на водной основе

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Огнезащитный водоразбавимый акриловый матовый лак блеск 10 глосс. (*Класс огнестойкости -1. по европейской классификации TS EN -13501-1),(** Класс огнестойкости – **КМ 1** по ГОСТ 12.1.44-2018)
Сектор занятости	Применяется в качестве основы и финишного покрытия; для отделки стеновых панелей, мебели и потолков.
Способ нанесения	Распыление.
Срок годности	Минимум 12 месяцев в оригинальной таре.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ		ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Горизонтальное нанесение	**220 гр/м2**	**Вязкость**	35'' +/- 5'' DIN 8
Вертикальное нанесение	**-**	**Сухой остаток**	41 +/- 3%
Катализатор	**AQUADUR 44 - 10%**	**Удельный вес**	1,094 +/- 0,020 кг/л
Разбавление	**Дистиллированная вода– 0-10%**	**Блеск**	10 +/- 2 G
Жизнеспособность	**4 ч**	**Часы**	-

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сушка при 20°C	
От пыли	**0,5 ч**
На отлип	**1 ч**
Шлифовка	**6 ч**
Повторный слой	**2 ч**
Штабелирование	**24 ч**

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СТАНДАРТНЫЙ ЦИКЛ

Перед применением тщательно перемешивайте продукт.
Нанести распылением **220 г / м2 - IGF IDROFINISH TX**, катализируемый до **10% W440** и разбавленный до **10% дистиллированной водой**. Через 6 часов отшлифуйте наждачной бумагой с зернистостью **P400** и нанесите второй слой - **IGF IDROFINISH TX**, приготовленного как описано выше.

Прим. Для проведения испытаний на класс огнестойкости, выкрашенные образцы необходимо выдержать 21 день до начала испытаний.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КАТАЛИЗАТОРЫ	ПОЛУЧЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
AQUADUR 42 – 10 %	чуть хуже физико-химические свойства

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ПРИМЕЧАНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ	Пользователь несет ответственность за организацию работы с продуктом в среде, надлежащим образом проветриваемой и соблюдая правила гигиены и предотвращения несчастных случаев.
ХРАНЕНИЕ	Хранить в плотно закрытых контейнерах, в проветриваемом помещении при температуре от 5 ° C до 35 ° C и относительной влажности < 85%.

ООО «Италвер Рус»
Юридический адрес 125438, г. Москва, ул.Автомоторная, д.1/3, стр.2, пом.1, эт.5, ком.15, тел: (495) 223-31-82.
e-mail : italcolorrus@mail.ru office@italver.ru

Verinlegno S.p.A.
Via L. Galvani, 7
51010 - Massa e Cozzile (PT)