Техническая карта

Data: 11/09/2018

Код: V40600	**КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ:** **IGF VPK PARQUET**

ОПИСАНИЕ: Огнеупорный полиуретановый матовый лак для паркета

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендуемое использование	Двухкомпонентный прозрачный огнестойкий лак для паркета
Сектор занятости	Применяется как грунт-лак отделка для полов
Способ нанесения	Распыление, валик.
Срок годности	Минимум 12 месяцев в закрытой оригинальной таре.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ		ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Горизонтальное нанесение	**130 гр/м2**	**Вязкость**	20" +/- 2" DIN 4
Вертикальное нанесение	-	**Сухой остаток**	32 +/- 3%
Катализатор	**B202 – 100%**	**Удельный вес**	1,030 +/- 0,020 кг/л
Разбавление	**DV 620I –** Распыление 40%; Ролик 50%	**Непрозрачность**	+/- 5 G
Жизнеспособность	**> 3 ч**	**Часы**	-

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сушка при 20°C	
От пыли	**90 минут**
Удобный состав	**6 ч**
Шлифовка	**24 ч**
Повторный слой	**3-6 ч**
Штабелирование	**24 ч**

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СТАНДАРТНЫЙ ЦИКЛ

Тщательно перемешивайте продукт.
Нанести распылением **130 г / м2 - IGF VPK PARQUET**, на 100% катализируемый - **IGF CAT. B 202** и разбавленный на **40% DV 620**. Через 3 - 6 часов нанесите второй слой продукта, как описано выше.
Через 24 часа отшлифуйте абразивной бумагой с увеличивающимся зерном Р**240 - Р320 и Р420**, и нанесите третий слой продукта, как описано выше.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КАТАЛИЗАТОРЫ		ПОЛУЧЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
-	-	-

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ПРИМЕЧАНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ	Пользователь несет ответственность за организацию работы с продуктом в среде, надлежащим образом проветриваемой и соблюдая правила гигиены и предотвращения несчастных случаев.
ХРАНЕНИЕ	Хранить в плотно закрытых контейнерах, в проветриваемом помещении при температуре от 5 ° C до 35 ° C.

ООО «Италвер Рус»
Юридический адрес 125438, г. Москва, ул.Автомоторная, д.1/3, стр.2, пом.1, эт.5, ком.15,
тел: (495) 223-31-82.
e-mail : italcolorrus@mail.ru office@italver.ru

Verinlegno S.p.A.
Via L. Galvani, 7
51010 - Massa e Cozzile (PT)